

Архитектурная краска

PITTSBURGH PAINTS®

Ярко Белая Матовая Краска Для Потолков Класса Премиум

Тип

Винил Акрил Латекс

Описание продукта

Краска "Pittsburgh Paints" 17-45 – это специально разработанная краска для потолков класса премиум.

Экологически чистая краска 17-45 отличается прекрасной укрывистостью и чрезвычайно легка в работе.

Ярко белая краска 17-45 обеспечивает однородно матовую поверхность высшего уровня. Применяйте краску в жилых и коммерческих помещениях.

Сфера применения

Потолки
Штукатурка, кирпичная кладка
Грунтованные металлические поверхности
Гипсокартон
Обои (без металлического рисунка)
Декоративные элементы из дерева

Специфические особенности

Отличная укрывистость
Легко ремонтируется
Отличная белизна (ярко белая)
«Глубоко» матовая однородная поверхность
Колеруется более 1800 оттенков
Чистится мыльной водой

Ограничения

Не рекомендуется красить, когда температура поверхности ниже +10°C и выше +30°C.
Избегайте сквозняков.
Берегите краску от замерзания.
Не предназначена для покраски пола, стен и влажных помещений.

За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу!!!

Информация о базах и колеровке

С пигментами PITTSBURGH® Paints Custom и при помощи компьютерной программы „THE VOICE OF COLOR®“ колеруется более чем в 1800 оттенков
Базы:

17-45 - ярко белая



Данные о продукте

Глянцевитость: Матовая: от 0 до 3 (по шкале глянецовитости 60 & 85 °).

ИВ*: Не превышает (0.2 lbs/gal.) 23 г/л.

Расход материала: 37м²/3,78 л.

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, неровностях и других дефектах поверхности.

Укрывистость может меняться в зависимости от степени разбавления краски и качества нанесения грунтовки.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 5.4 кг. +/- 91 г.

Содержание сухого вещества по объему*: 32% +/- 2%.

Содержание сухого вещества по весу*: 52% +/- 2%.

Перемешивание: малярным миксером (медленно), лопаткой.

Чистка: мыльной водой.

Вязкость: от 95 до 105 KU.

*Предоставлены данные базы 17-45

Время высыхания:

Пыль не липнет:	после 30 минут.
Перестает быть липкой:	после 1 часа.
Перекрашивать:	после 4 часов.
Чистить:	после 14 дней.

Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 77.01.16.231.П.075456.11.06 действительно до 21/11/2011г.



Выгоднее красить качественно

www.valkor.ru



Архитектурная краска

PITTSBURGH PAINTS®

Ярко Белая Матовая Краска
Для Потолков Класса Премиум

Подготовка поверхности

Поверхность перед покраской должна быть чистой и сухой. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами.

Неокрашенные деревянные поверхности (новые): шлифуются до требуемой гладкости. Сучки и другие смолистые места промойте ацетоном и после высыхания нанесите грунтовку 17-921. Перед покраской грунтуйте всю поверхность полностью (см. "Рекомендуемые грунтовки").

Окрашенная, деревянная поверхность: Соскоблите старую краску и очистите поверхность металлической щеткой или шпателем. Глянцевые участки дополнительно обработайте наждачной бумагой. Рекомендуемые грунтовки 4-603, 17-921, 77-109.

Шпаклеванная поверхность: Перед покраской необходимо удалить пыль влажной тряпочкой или губкой и нанести грунтовку 6-2. Если на поверхности видны жировые, щелочные, пигментные и другие пятна, используйте блокирующую грунтовку 17-921.

Неокрашенная штукатурка, кирпичная кладка, бетон: Вновь оштукатуренную поверхность рекомендуется грунтовать и красить после 30 дней. Рекомендуемые грунтовки 4-603, 4-809, 17-921.

При подготовке поверхности особое внимание уделите плоскостям, которые ранее были окрашены известняковыми и меловыми красками. Получить наилучший результат при окрашивании, можно полностью очистив поверхность от такого типа краски.

Металлические поверхности: Металлической щеткой удалите рыхлую ржавчину, обезжирьте поверхность и тщательно покройте грунтом для металлических поверхностей 6-208, 6-212, 90-712.

Рекомендуемые грунтовки

Деревянные поверхности	17-921
ДСП	77-102, 17-921
Металлические поверхности	6-208, 6-212,
Пластик	17-921
Штукатурка, кладка	4-603, 4-809
Оцинкованные поверхности	6-209, 90-712
Алюминий	6-204, 90-712
Гипсокартон	6-2, 17-921
Пятна	17-921, 4-603

Способы нанесения краски

Малярный инструмент: Пользуйтесь кисточками и валиками высшего качества или распылителем.

Распылитель: Давление 1000 psi, наконечник 0,011 - 0,017 mm

Кисть: Полиэстер / нейлон.

Валик: Длина ворса 0,95 – 1.9 см (3/8" – 3/4").

Разбавление: Если требуется, разбавить водой 118 мл. на 1 галлон (3,78л.) краски.

Внимание!

Перед началом работы хорошо перемешайте краску. Остерегайтесь сквозняков.

Добиваясь желаемой толщины слоя покрытия, руководствуйтесь рекомендованным расходом.

При нанесении на ранее окрашенную поверхность, старая краска должна хорошо держаться.

Помните, что качество подготовки поверхности влияет на конечный результат покраски!!!

Упаковка: Галлон - 3,78 л./ 5,4 кг.



Поставщик:

“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”

Тел. (495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: info@valkor.ru

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

www.valkor.ru

Импортер:

“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”

Тел (495) 363-97-47 773 80 88 Эл почта: info@valkor.ru