

Архитектурная грунтовка
SEAL GRIP® 100% Акрил - Латексная Блокирующая Грунтовка Для Внутренних и Наружных Работ
Тип

100% Акрил Латексная

Информация о базах и колеровке
Описание продукта

Абсолютно лучшая блокирующая грунтовка. Предназначена для шпаклевки, кирпичной кладки, штукатурки, пластика и других поверхностей. Грунтовка превосходно блокирует (изолирует) пятна, щелочь, капиллярную влагу. Превосходная адгезия с любой поверхностью, повышенная эластичность. Блокирует пятна воды, сажи, чернил, танинов. Особенно сложным пятнам рекомендуется наносить два слоя грунтовки.

Сфера применения

Щелочные пятна, сажа, чернила и т.п.
Шпаклевка, штукатурка
Обои под покраску, «паутинка»
Деревянные поверхности
Гипсокартон, стекло, пластик
Кирпичная кладка
Алюминий
Оцинкованный металл
Глянцевые поверхности

Специфические особенности

Превосходно блокирует (изолирует) пятна
Быстро высыхает (1 час)
Можно работать при низких температурах (+2°С)
Превосходная адгезия
Повышенная стойкость к щелочи и солям (до 13ph)
Повышенная эластичность
Слабый запах

Ограничения

Не рекомендуется грунтовать, когда температура воздуха ниже +2°С и выше +30°С, когда температура грунтовки ниже +10°С.
Не рекомендуется грунтовать, когда щелочность (ph) более 13.
Не используйте продукт поздно вечером, когда повышается конденсация или перед дождём.
Берегите продукт от замерзания.
Данная грунтовка не предназначена для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.
Избегайте сквозняков.

Сотни оттенков можно колеровать при помощи пигментов PITTSBURGH® Paints Custom и компьютерной программы „THE VOICE OF COLOR®“
Базы:

17-921 Белая (консистенция жидкой сметаны)
17-922 База для колеровки темных оттенков


Данные о продукте

Глянцевитость: Матовая: от 0 до 5 (по шкале глянецовитости 60 & 85°).

ИВ*: Не превышает (0.92 lbs./галл.) 110,00 г/л

Расход материала: 37 – 46 м²/3,78 л.

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, неровностях и других дефектах поверхности.

Укрывистость может меняться в зависимости от степени разбавления краски и качества нанесения грунтовки.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 4,5 кг. +/- 91г

Содержание сухого вещества по объему*: 38% +/- 2%.

Содержание сухого вещества по весу*: 52% +/- 2%.

Перемешивание: строительным миксером (медленно), лопаткой.

Очистка инструмента: мыльной водой.

*Предъявлены данные базы 17-921.

Время высыхания:

Можно прикасаться: после 30 минут.

Наносить следующий слой грунтовки: после 4 часов.

Красить: после 24 часов

Время высыхания рассчитано при температуре +25°С и 50 влажности воздуха



Выгоднее красить качественно

www.valkor.ru

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ RU.77.01.34.008.E.006613.05.11



Архитектурная грунтовка

SEAL GRIP® 100% Акрил - Латексная Блокирующая
Грунтовка Для Внутренних и Наружных Работ**Подготовка поверхности**

Поверхность перед грунтовкой должна быть очищена и высушена. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами.

Шпаклеванная поверхность: Используйте только качественную шпаклевку. Перед нанесением грунтовки поверхность шлифуется наждачной бумагой или шлифовальной сеточкой. Образовавшая пыль снимается влажной губкой или куском ткани.

Неокрашенная штукатурка, кирпичная кладка, бетон: Вновь оштукатуренную поверхность следует грунтовать и красить спустя 30 дней. Рекомендуемые грунтовки 6-603, 6-808, 17-921.

При подготовке поверхности особое внимание уделите плоскостям, которые ранее были окрашены известняковыми и меловыми красками. Получить наилучший результат при окрашивании, можно полностью очистив поверхность от такого типа краски.

Рекомендуемые грунтовки

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Способы нанесения краски

Малярный инструмент: Пользуйтесь кисточками и валиками высшего качества или распылителем.

Безвоздушный распылитель: Давление 1000 psi, наконечник 0,011 - 0,017 mm

Кисточка: Полиэстер / нейлон.

Валик: Длина ворса 0,95 – 1.9 см (3/8" – 3/4").

Разбавление: Для достижения максимальной блокировки пятен - не разбавлять. В случаях, когда требуется более жидкая форма грунтовки, разбавить небольшим количеством воды.

Упаковка: Галлон

- 3,78 л./ 4.8 кг.

Кварта

- 0,946 л./ 1,2 кг.

Внимание!

Перед началом работы хорошо перемешайте грунтовку.

Добиваясь желаемой толщины слоя покрытия, руководствуйтесь рекомендованным расходом.

При нанесении на ранее окрашенную поверхность, старая краска должна хорошо держаться.

Помните, что качество подготовки поверхности влияет на конечный результат покраски!!!

Всегда работайте в спец. одежде, перчатках и защитных очках.

**Поставщик:****“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”**Тел. (495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: info@valkor.ru

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. РА 15272, США

www.valkor.ru