

Архитектурная краска

Тип

100% Акрил Латекс

Описание продукта

Специализированная краска для темных, ярких и насыщенных оттенков.
Краска **Accent Color Base®** обеспечит плотную укрывистость любого темного или яркого оттенка максимум в два слоя. Яркие оттенки, которым обычно требуются три или четыре слоя краски, Вы покрасите максимум в два слоя!
Применяйте краску в жилых и коммерческих помещениях.

Сфера применения

Потолки
Штукатурка, кирпичная кладка
Грунтованные металлические поверхности
Гипсокартон
Обои (без металлического рисунка)
Декоративные элементы из дерева

Специфические особенности

Непревзойдённая укрывистость
Легко ремонтируется
100% Акриловая
Стойкая к износу и истиранию
Отличная адгезия
Чистится водой

Ограничения

Не рекомендуется красить, когда температура поверхности ниже +10°C и выше +32°C.
Избегайте сквозняков.
Берегите краску от замерзания.
Не предназначена для покраски пола, стен и влажных помещений.

За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу!!!

Краска Для Насыщенных (ярких и темных) Оттенков Для Стен и Потолков Класса Премиум

Информация о базах и колеровке

При колеровке краски руководствуйтесь инструкциями компьютерной программы „THE VOICE OF COLOR®“
Применяйте только оригинальные пигменты PPG.

Базы:

25-250 – для насыщенных оттенков



Данные о продукте

Глянцевитость: Матовая: от 3 до 5 (по шкале глянецовитости 60 & 85 °).

ИВ*: Не превышает (0.8 lbs/gal.) 90 г/л.

Расход материала: 37м²/3,78 л.

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, неровностях и других дефектах поверхности.

Укрывистость может меняться в зависимости от степени разбавления краски и качества нанесения грунтовки.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 4.4 кг. +/- 91 г.

Содержание сухого вещества по объему*: 37% +/- 2%.

Содержание сухого вещества по весу*: 46% +/- 2%.

Перемешивание: малярным миксером (медленно), лопаткой.

Чистка инструментов: мыльной водой.

Время высыхания:

Пыль не липнет:	после 30 минут.
Перестает быть липкой:	после 2 часа.
Перекрашивать:	после 8 часов.
Чистить:	после 14 дней.

Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха



Выгоднее красить качественно

www.valkor.ru



Архитектурная краска

Краска Для Насыщенных (ярких и темных) Оттенков
Для Стен и Потолков Класса Премиум

Подготовка поверхности

Поверхность перед покраской должна быть чистой и сухой. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами.

Неокрашенные деревянные поверхности (новые): шлифуются до требуемой гладкости. Сучки и другие смолистые места промойте ацетоном и после высыхания нанесите грунтовку 17-921. Перед покраской грунтуйте всю поверхность полностью (см. "Рекомендуемые грунтовки").

Окрашенная, деревянная поверхность: Соскоблите старую краску и очистите поверхность металлической щеткой или шпателем. Глянцевые участки дополнительно обработайте наждачной бумагой. Рекомендуемые грунтовки: 17-921, 17-902.

Шпаклеванная поверхность: Перед покраской необходимо удалить пыль влажной тряпкой или губкой и нанести грунтовку 6-2. Если на поверхности видны жировые, щелочные, пигментные и другие пятна, используйте блокирующую грунтовку 17-921.

Неокрашенная штукатурка, кирпичная кладка, бетон: Вновь оштукатуренную поверхность рекомендуется грунтовать и красить после 30 дней. Рекомендуемые грунтовки 4-603, 4-809, 17-921.

При подготовке поверхности особое внимание уделите плоскостям, которые ранее были окрашены известняковыми и меловыми красками. Получить наилучший результат при окрашивании, можно полностью очистив поверхность от такого типа краски.

Металлические поверхности: Металлической щеткой удалите рыхлую ржавчину, обезжирьте поверхность и тщательно покройте грунтом для металлических поверхностей 6-208, 6-212, 90-712.

Рекомендуемые грунтовки

Деревянные поверхности	17-921
ДСП	17-902, 17-921
Металлические поверхности	6-208, 6-212,
Пластик	17-921
Штукатурка, кладка	4-603, 4-809
Оцинкованные поверхности	6-209, 90-712
Алюминий	6-204, 90-712
Гипсокартон	6-2, 17-921
Пятна	17-921, 4-603

Способы нанесения краски

Малярный инструмент: Пользуйтесь кисточками и валиками высшего качества или распылителем.

Распылитель: Давление 1000 psi, наконечник 0,011 - 0,017 mm

Кисть: Полиэстер / нейлон.

Валик: Длина ворса 0,95 – 1.9 см (3/8" – 3/4").

Разбавление: Если требуется, разбавить водой 118 мл. на 1 галлон (3,78л.) краски.

Внимание!

Перед началом работы хорошо перемешайте краску. Остерегайтесь сквозняков.

Добиваясь желаемой толщины слоя покрытия, руководствуйтесь рекомендованным расходом.

При нанесении на ранее окрашенную поверхность, старая краска должна хорошо держаться.

Помните, что качество подготовки поверхности влияет на конечный результат покраски!!!

Упаковка: Галлон - 3,78 л./ 4,4 кг.



Поставщик:

“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”

Тел. (495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: info@valkor.ru

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

www.valkor.ru