

Архитектурная грунтовка PERMA-CRETE® Стойкая к Щелочи Блокирующая Грунтовка Для Внутренних и Наружных Работ
Тип

100% Акриловая

Описание продукта

Профессиональная блокирующая грунтовка высшего качества особо стойкая к щелочи. Предназначена для нанесения на шпаклевку, кирпичную кладку, штукатурку и другие поверхности.

Блокирует (изолирует) пятна, щелочь, капиллярную влагу. Прекрасная адгезия с любой поверхностью, повышенная эластичность.

Блокирует пятна воды, сажу, чернил, танинов. На особо активные пятна рекомендуется наносить два слоя грунтовки.

Идеальная грунтовка для разнообразных внешних поверхностей школ, больниц, гостиниц, подземных парковок, частных и муниципальных зданий.

Сфера применения

Кирпичная кладка, штукатурка
Шпаклевка
Деревянные поверхности
Гипсокартон, стекло, пластик
Обои под покраску, «паутинка»

Специфические особенности

Прекрасно блокирует (изолирует) пятна
Быстро высыхает (1 час)
Можно работать при низких температурах (+2°С)
Превосходная адгезия и эластичность
Повышенная стойкость к щелочи, высолам и влаге
Можно работать при щелочном балансе поверхности до 13рН

Ограничения

Не рекомендуется красить, когда температура воздуха ниже +2°С и выше +30°С, при температуре грунтовки не ниже +10°С.
Избегайте сквозняков.
Не используйте продукт поздно вечером, когда повышается конденсация или перед дождём.
Берегите продукт от замерзания.
Данная грунтовка не предназначена для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

Информация о базах и колеровке

Колеруется светлыми оттенками

Базы:
4-603 Белая
(консистенция жидкой сметаны)


Данные о продукте
Глянцевитость:

Матовая: от 0 до 5 (по шкале глянецовитости 60 & 85 °).

ИВ*: Не превышает (0.92 lbs./галл.) 110,00 г/л

Расход материала: 37 – 46 м²/3,78 л.

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, неровностях и других изъянах поверхности. Расход может меняться в зависимости от степени разбавления и способа нанесения грунтовки.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 4,5 кг. +/- 91г

Содержание сухого вещества по объему*: 36,4% +/- 2%.

Содержание сухого вещества по весу*: 47,1% +/- 2%.

Перемешивание: строительным миксером (медленно), лопаткой.

Очистка инструмента: мыльной водой.

*Представлены данные базы 4-603.

Время высыхания:

Можно прикасаться: после 30 минут.

Наносить следующий слой грунтовки (если требуется): после 4 часов.

Красить: после 24 часов

Время высыхания рассчитано при температуре +21°С и 50% влажности воздуха

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ RU.77.01.34.008.E.006613.05.11


**PITTSBURGH
PAINTS**
Выгоднее красить качественно
www.valkor.ru

**Архитектурная грунтовка PERMA-CRETE® Стойкая к Щелочи Блокирующая Грунтовка Для Внутренних и Наружных Работ****Подготовка поверхности**

Поверхность перед грунтовкой должна быть очищена и высушена. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами.

Шпаклеванная поверхность: Используйте только качественную шпаклевку. Перед нанесением грунтовки поверхность шлифуется наждачной бумагой или шлифовальной сеточкой. Образовавшаяся пыль снимается влажной губкой или куском ткани.

Неокрашенная штукатурка, кирпичная кладка, бетон: Вновь оштукатуренную поверхность следует грунтовать и красить спустя 30 дней. Рекомендуемые грунтовки 4-603, 4-809, 17-921.

При подготовке поверхности особое внимание уделите плоскостям, которые ранее были окрашены известняковыми и меловыми красками. Получить наилучший результат при окрашивании, можно полностью очистив поверхность от такого типа краски.

Рекомендуемые грунтовки

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Способы нанесения краски

Малярный инструмент: Пользуйтесь кисточками и валиками высшего качества или распылителем.

Безвоздушный распылитель: Давление 1000 psi, наконечник 0,011 - 0,017 mm

Кисточка: Полиэстер / нейлон.

Валик: Длина ворса 0,95 – 1.9 см (3/8" – 3/4").

Разбавление: Для достижения максимальной блокировки пятен - не разбавлять. В случаях, когда требуется более жидкая форма грунтовки, разбавить небольшим количеством воды.

Упаковка: галлон - 3,78 л./ 4.5 кг.

Внимание!

Перед началом работы хорошо перемешайте грунтовку.

Добиваясь желаемой толщины слоя покрытия, руководствуйтесь рекомендованным расходом.

При нанесении на ранее окрашенную поверхность, старая краска должна хорошо держаться.

Помните, что качество подготовки поверхности влияет на конечный результат покраски!!!

Всегда работайте в спец. одежде, перчатках и защитных очках. Не глотать. Беречь от детей.

**Поставщик:**

“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”

Тел. (495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: info@valkor.ru

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

www.valkor.ru