

Архитектурная грунтовка
PERMA-CRETE® Стойкая к Щелочи, Быстросохнущая Грунтовка Для Внутренних и Наружных Работ
Тип

100% Акриловая

Описание продукта

Профессиональная быстросохнущая грунтовка высшего качества особо стойкая к щелочи.

Предназначается для нанесения на шпаклевку, кирпичную кладку, штукатурку и другие поверхности.

Изолирует щелочь, капиллярную влагу. Прекрасно впитывается в поверхность. Грунтовка специально создана для пористых, пыльных, меловых поверхностей.

Идеальная грунтовка для разнообразных внешних поверхностей частных домов, школ, больниц, гостиниц, подземных парковок, частных и муниципальных зданий.

Сфера применения

Кирпичная кладка

Штукатурка

Шпаклевка

Шлакоблоки

Цементные блоки

Специфические особенности

Прекрасно изолирует щелочь

Быстро высыхает (1 час)

Можно работать при низких температурах (+2°С)

Превосходная адгезия

Прекрасная впитываемость

Отличная паропроницаемость

(отлично «дышит»)

Ограничения

Не рекомендуется красить, когда температура воздуха ниже +2°С и выше +38°С, при температуре грунтовки не ниже +2°С.

Не используйте продукт поздно вечером, когда повышается конденсация или перед дождём.

Данная грунтовка не предназначена для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

Колеруется светлыми оттенками

Базы:

 4-809 Белая полупрозрачная
(консистенция жидкой сметаны)

Данные о продукте
Глянцевитость:

Матовая – Полуматовая (В зависимости от пористости поверхности) : .

ИВ*: Не превышает 228,00 г/л

Расход материала: 100 – 185 м²/18,9 л.

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, неровностях поверхности. Расход может меняться в зависимости от степени разбавления и способа нанесения грунтовки.

Вес 1 ведро (5 галлонов 18,9 л.): 20,5 кг. +/- 91г

Содержание сухого вещества по объему*: 17% +/- 2%.

Содержание сухого вещества по весу*: 23% +/- 2%.

Перемешивание: строительным миксером (медленно), или лопаткой.

Очистка инструмента: мыльной водой.

*Представлены данные базы 4-809.

Время высыхания:

Можно прикасаться:

после 15 минут.

 Наносить следующий слой грунтовки
(если требуется):

после 1-3 часов.

Полное затвердевание:
4 часа.

Время высыхания рассчитано при температуре +21°С и 50% влажности воздуха

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ RU.77.01.34.008.E.006613.05.11


Выгоднее красить качественно
www.valkor.ru
www.pittsburgh-paints.ru

Архитектурная грунтовка

PERMA-CRETE® Стойкая к Щелочи, Быстросохнущая Грунтовка Для Внутренних и Наружных Работ

Поверхность перед грунтовкой должна быть очищена от излишней пыли, грязи. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами.

Шпаклеванная поверхность: Используйте только качественную шпаклевку. Перед нанесением грунтовки поверхность шлифуется наждачной бумагой или шлифовальной сеточкой. Образовавшаяся пыль снимается влажной губкой или куском ткани.

Неокрашенная штукатурка, кирпичная кладка, бетон: Вновь оштукатуренную поверхность следует грунтовать и красить спустя 14 дней.

При подготовке поверхности особое внимание уделите плоскостям, которые ранее были окрашены известняковыми и меловыми красками. Получить наилучший результат при окрашивании, можно полностью очистив поверхность от такого типа краски.

Рекомендуемые грунтовки

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Способы нанесения краски

Малярный инструмент: Пользуйтесь кисточками и валиками высшего качества или распылителем.

Безвоздушный распылитель: Давление 1000 psi, наконечник 0,011 - 0,017 mm

Кисточка: Полиэстер / нейлон.

Валик: Длина ворса 0,95 – 1.9 см (3/8" – 3/4").

Разбавление: В случаях, когда требуется более жидкая форма грунтовки, разбавить небольшим количеством воды (3-5%).

Упаковка: Ведро (5 галлонов) - 18,9 л./ 20,5 кг.

Внимание!

Перед началом работы хорошо перемешайте грунтовку.

Добиваясь желаемой толщины слоя покрытия, руководствуйтесь рекомендованным расходом.

При нанесении на ранее окрашенную поверхность, старая краска должна хорошо держаться.

Помните, что качество подготовки поверхности влияет на конечный результат покраски!!!

Всегда работайте в спец. одежде, перчатках и защитных очках. Не глотать. Беречь от детей.

**Поставщик:**

“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”

Тел. (495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: info@valkor.ru

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. РА 15272, США

www.valkor.ru

www.pittsburgh-paints.ru