

**Архитектурная краска****Speedhide®****Алюминиевая краска
Для Наружных и Внутренних Работ****Тип**

Масляная

Описание продукта

Краска рекомендована для покраски металлических и деревянных поверхностей. Уникальная формула алюминиевой краски Speedhide® гарантирует отличную адгезию с поверхностью и стойкость к температуре до +232°C. Это идеальная краска для металлов и деревянных поверхностей.

Рекомендуется для покраски крыш, оцинкованного металла, заборов, печей, окон, дверей, станков, мостов и других металлоконструкций.

Сфера применения

Печи

Алюминий

Ржавеющие металлические поверхности

Оцинкованный металл

Двери, окна, подоконники

Деревянные поверхности

Забор, крыша и т.п.

Производственное оборудование

Специфические особенности

Непревзойденная укрывистость

Превосходная растекаемость

Превосходная устойчивость к оттиранию

Легкое удаление пятен и грязи

Превосходная адгезия с поверхностью

Долговечная формула

Краска не содержит свинец

Незначительный запах

Непревзойденная стойкость к постоянным температурам до +232°C**Ограничения**

Не рекомендуется красить, при температуре поверхности ниже +10°C.

За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу!!!

Информация о базах и колеровке краски**Базы:**

6-230 Алюминиевая

НЕ КОЛЕРУЕТСЯ

Данные о продукте**Глянцевитость:** Полуглянцевая**ИВ*:** Не превышает 427,60г/л.**Расход материала:** 46-69 м² /3,78 л.*Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, неровностях и других дефектах поверхности.***Вес 1 галлона (3,78л)*:** 3,7 кг. +/- 91 г.**Содержание сухого вещества по объему*:** 46,8% +/- 2%.**Содержание сухого вещества по весу*:** 55,7% +/- 2%.**Перемешивание:** мешалкой, лопаткой.**Чистка инструментов:** высококачественный Уайт-спирит

*Представлены данные базы 6-230.

Время высыхания:

Перестает быть липкой: после 6-8 часов.

Перекрашивать: после 24-30 часов.

Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха

Система сертификации ГОСТ Р Госстандарта России

АЕ 83

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**№ 77.01.16.231.П.075455.11.06 действительно до 21.11.2011г.****Выгоднее красить качественно**www.valkor.ru

**Архитектурная краска****Speedhide®****Алюминиевая краска
Для Наружных и Внутренних Работ****Подготовка поверхности**

Поверхность перед покраской должна быть чистой и сухой. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами.

Неокрашенные деревянные поверхности (новые): шлифуются до требуемой гладкости. Сучки и другие смолистые места промываются ацетоном.

Окрашенная, деревянная поверхность: Соскоблите старую краску шпателем. Глянцевые участки дополнительно обработайте наждачной бумагой. Применяйте грунтовки 77-109, 17-921.

Металлические поверхности: Металлической щеткой удалите рыхлую ржавчину, ацетоном обезжирьте поверхность и тщательно нанесите грунтовку для металла 6-208, 6-204 или 6-209.

Алюминий: Ацетоном обезжирьте поверхность и тщательно нанесите грунтовку для алюминия 6-204.

Оцинкованные поверхности: Ацетоном обезжирьте поверхность и тщательно нанесите грунтовку для оцинкованных поверхностей 6-209.

Рекомендуемые грунтовки

Алюминий	6-204,90-712
Желтая медь	6-204,90-712
Медь	6-204,90-712
Железо	6-208,6-212,90-712
Гальванизированная сталь	6-204,90-712
Гипсокартон	6-4, 17-921
Штукатурка	4-603, 6-4
Деревянные поверхности	77-109,17-921

Способы нанесения краски

Малярный инструмент: Пользуйтесь кистями высшего качества или распылителем.

При необходимости нанесите второй слой краски.

Безвоздушный распылитель: Давление 2000 psi, наконечник 0,013 - 0,015 mm.

Кисть: высококачественной, натуральной кистью.

Валик: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Разбавление: НЕ РАЗБАВЛЯТЬ

Упаковка: Галлон - 3,78 л./ 3,7 кг.

Внимание!

Перед началом работы хорошо перемешайте краску. Остерегайтесь сквозняков. Добиваясь желаемой толщины слоя покрытия, руководствуйтесь рекомендованным расходом. При нанесении на ранее окрашенную поверхность, старая краска должна хорошо держаться.

Помните, что качество подготовки поверхности влияет на результат покраски!!!

**Поставщик:****“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”**Тел. (495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: info@valkor.ru

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

www.valkor.ru