

**Архитектурная краска**
**SPEEDHIDE®**
**Матовая (яичная скорлупа) Краска**
**Для Внутренних Работ Со Свойствами Эмали**
**Тип**

Акрил Винил Латексная

**Описание продукта**

Профессиональная краска высшего качества на водной основе имеющая свойства эмали. Акрил винил латексная краска 6-411 отличается великолепной укрывистостью, хорошей растекаемостью и легкостью покраски. Краска предназначена для покраски внутренних стен, потолков, пластика, штукатурки, грунтованных металлических и других поверхностей, кроме пола. С окрашенной поверхности легко смывается грязь.

**Сфера применения**

Стены, потолки  
 Обои без металлического рисунка  
 Детская комната, коридор, спальня .....  
 Бетон, штукатурка, кирпичная кладка  
Грунтованные металлические поверхности  
 Гипсокартон

**Специфические особенности**

Отличная укрывистость  
 Легко ремонтируется  
 Легко наносится  
 Колеруется более чем в 1800 оттенков  
 Чистится мыльной водой

**Ограничения**

Не рекомендуется красить, когда температура поверхности ниже +10°C и выше +30°C.  
 Избегайте сквозняков.  
 Берегите краску от замерзания. Не рекомендуется для покраски пола.

**За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу!!!**

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 77.01.16.231.П.075456.11.06**

**Информация о базах и колеровке**

С пигментами PITTSBURGH® Paints Custom и при помощи компьютерной программы „THE VOICE OF COLOR®“ колеруются более чем в 1800 оттенков.

Базы:

- 6-411 Белая или база для колеровки светлых оттенков.
- 6-415 База для колеровки оттенков средней интенсивности.
- 6-416 База для колеровки тёмных оттенков.
- 6-417 База для колеровки очень тёмных оттенков


**Данные о продукте**

**Глянцевитость:** Матовая (яичная скорлупа): от 4 до 8 (по шкале глянецовитости 60°)  
**ИВ\*:** Не превышает (0.59 lbs./галл.) 70,80 г/л.

**Расход материала:** 37-46 м²/3,78 л.

*Замечание: в расходах не учтены потери при разливе, неровностях и других изъянах поверхности. Расход может меняться в зависимости от пористости поверхности, степени разбавления и качества нанесения грунтовки.*

**Вес 1 галлона (3,78л)\*:** 5,00 кг. +/- 91 г.

**Содержание сухого вещества по объему\*:** 37,4% +/- 2%.

**Содержание сухого вещества по весу\*:** 51,7% +/- 2%.

**Перемешивание:** строительным миксером (медленно), лопаткой.

**Чистка:** мыльной водой.

**Вязкость:** от 95 до 105 КУ.

\*Предоставлены данные базы 6-411

**Время высыхания:**

- Пыль не липнет: после 30 минут
- Перестает быть липкой: после 1 часа.
- Перекрашивать второй слой: после 4 часов
- Чистить: после 30 дней

*Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% воздуха*



**Выгоднее красить качественно**

[www.valkor.ru](http://www.valkor.ru)



Архитектурная краска

SPEEDHIDE®

Матовая (яичная скорлупа) Краска  
Для Внутренних Работ**Подготовка поверхности**

Поверхность перед покраской должна быть чистой и сухой. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами.

**Неокрашенные деревянные поверхности (новые):** шлифуются до требуемой гладкости. Сучки и другие смолистые места промойте ацетоном и после высыхания нанесите блокирующую грунтовку 17-921. Перед покраской грунтуйте всю поверхность полностью (см. "Рекомендуемые грунтовки").

**Окрашенная, деревянная поверхность:** Соскоблите старую краску и очистите поверхность металлической щеткой или шпателем. Глянцевые участки дополнительно обработайте наждачной бумагой. Рекомендуемые грунтовки 4-603, 17-921, 77-109.

**Шпаклеванная поверхность:** Перед покраской необходимо удалить пыль влажной тряпочкой или губкой и нанести грунтовку 6-2. Если на поверхности видны жировые, щелочные, пигментные и другие пятна, используйте блокирующую грунтовку 17-921.

**Неокрашенная штукатурка, кирпичная кладка, бетон:** Вновь оштукатуренную поверхность рекомендуется грунтовать и красить после 30 дней. Рекомендуемые грунтовки 4-603, 4-809, 17-921.

При подготовке поверхности особое внимание уделите плоскостям, которые ранее были окрашены известняковыми и меловыми красками. Получить наилучший результат при окрашивании, можно полностью очистив поверхность от такого типа краски.

**Металлические поверхности:** Металлической щеткой удалите рыхлую ржавчину, обезжирьте поверхность и тщательно покройте грунтом для металлических поверхностей 6-208, 6-212, 90-712.

**Рекомендуемые грунтовки**

Древесина	72-1,6-6,17-921
ДСП	77-102
Металлические поверхности	6-208, 6-212, 7-852, 90-712
Пластик	17-921
Штукатурка, кладка	4-603, 4-809
Оцинкованные поверхности	6-209, 90-712
Алюминий	6-204, 90-712
Гипсокартон	6-2, 17-921
Пятна	17-921, 4-603

**Способы нанесения краски**

**Малярный инструмент:** Пользуйтесь кисточками и валиками высшего качества или распылителем.

**Распылитель:** Давление 1000 psi, наконечник 0,011 - 0,017 mm

**Кисточка:** Полиэстер / нейлон.

**Валик:** Длина ворса 0,95 – 1.9 см (3/8" – 3/4").

**Разбавление:** Если требуется, разводите водой 118 мл. на 1 галлон (3,78л.) краски.

**Внимание!**

**Перед началом работы хорошо перемешайте краску. Остерегайтесь сквозняков.**

**Добиваясь желаемой толщины слоя покрытия, руководствуйтесь рекомендованным расходом.**

**При нанесении на ранее окрашенную поверхность, старая краска должна хорошо держаться.**

**Помните, что качество подготовки поверхности влияет на конечный результат покраски!!!**

**Упаковка:** Галлон - 3,78 л./ 5,0 кг.  
Ведро (5 галлонов) - 18,9 л. / 25,0 кг.

**Поставщик:****“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”**Тел. ( 495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: [info@valkor.ru](mailto:info@valkor.ru)

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

[www.valkor.ru](http://www.valkor.ru)