

100 % Акриловая Матовая Фасадная Краска Класса Премиум

MANOR-HALL® - Абсолютно лучшая фасадная краска компании PPG PAINTS. В каждой банке PPG Pittsburgh Paints® Manor Hall есть историческое наследие качества, охватывающее более 100 лет. Только самые лучшие продукты, подкрепленные десятилетиями исследовательских испытаний, достойны продолжения традиции краски Manor Hall. В производстве краски применены те же технологии, которые были разработаны компанией PPG Industries для покраски автомобильных бамперов и мячей для гольфа. **MANOR HALL®** гарантирует превосходную адгезию даже с глянцевыми поверхностями и с поверхностями прежде покрытыми алкидными красками. Краска отличается повышенной устойчивостью к истиранию и отличной эластичностью. Повышенное количество двуокиси титана (TiO₂) обеспечивает непревзойденную укрывную способность и долговечную защиту фасадов.



Сфер применения

- Бетон, штукатурка, фасадная шпаклевка, кирпичная кладка;
- Деревянные поверхности;
- Грунтованный алюминий;
- Грунтованные металлические поверхности;
- Пластик, виниловый сайдинг;
- Цементные поверхности.

Специфические особенности

- Уретановая технология **ManorShield** обеспечивает прочное, гибкое покрытие, и защищает пленку краски от растрескивания, шелушение или отслаивания;
- 100% Акрил латексная формула;
- Отличная прочность и адгезия;
- Отличная стойкость к выцветанию;
- Отличная укрывная способность;
- Отличная влагостойкость;
- **Нанесение от +2°C**. Продлевает сезон покраски;
- Краска, грунтовка и блокатор пятен в одном. Для многих поверхностей грунтовка не требуется;
- Превосходная растекаемость и гладкость (без капель, подтеков и текстур);
- Пленка краски стойкая к плесени и грибкам;
- Низкое содержание ЛИВ, <50 г / л. соответствует самым строгим нормативам летучих испаряемых веществ.

Информация о базах и колеровке

С пигментами PITTSBURGH® Paints, по фирменной палитре „THE VOICE OF COLOR®“, колеруется более чем в 2000 оттенков. Базы:
70-110 Белая или база для колеровки светлых оттенков.
70-120 База для колеровки оттенков средней интенсивности.
70-140 База для колеровки очень темных, ярких оттенков.

Данные о продукте

Глянцевитость: МАТОВАЯ от 0° до 5° (по 60° и 85° шкале глянецности).

ЛИВ*: <50 г/л.

Расход материала: 37-42 м² /3,78 л.

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, неровностях и других дефектах поверхности. Укрывистость может меняться в зависимости от степени разбавления краски и качества нанесения грунтовки.

Вес 1 галлона*: 5,3 кг. +/- 91 г.

Содержание сухого вещества по объему*: 39% +/- 2%.

Содержание сухого вещества по весу*: 56% +/- 2%.

Перемешивание: малярным миксером (медленно), лопаткой.

Чистка инструмента: мыльной водой.

*Предоставлены данные базы 70-101.

Время высыхания:

Пыль не липнет:	после 1 часа.
Перестаёт быть липкой:	после 1 часа.
Перекрашивать:	после 4 часов.
Чистить:	после 30 дней.

Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха

Ограничения: Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта ниже +2°C и выше +38°C, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3°C от точки росы. Не используйте продукт поздно вечером, перед росой или дождём.

Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

Внимание: Не красьте, если температура поверхности нагрелась до +38°C и выше.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой. Удалите всю пыль, грязь, плесень, жирные пятна. Металлическими щётками, шлифовальной бумагой или другими инструментами удалите с старое покрытие настолько насколько это возможно. Чтобы гарантировать надлежащее прилипание (адгезию), старые, грязные или заплесневелые поверхности должны быть обработаны очистителем **FLOOD Wood Cleaner** до окраски. После очистки позвольте им высохнуть. **БЕТОН:** новый бетон должен твердеть не менее чем 30 дней, а предпочтительно 90 дней до покраски. Перед покраской PH бетона должен быть не более 10ph. **ДЕРЕВЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:** влажность не более 12%. Для экзотической и смолистой породы древесины применяйте грунтовку 17-921 или 17-902.

За дополнительной информацией по подготовке поверхностей обращайтесь к поставщику.

Рекомендуемые грунтовки

Древесина	17-921, Не требуется
ДСП	17-921, Не требуется
Пластик, винил	17-921
Штукатурка, кладка	17-921, Не требуется
Оцинкованные поверхности	17-921
Алюминий	17-921

Допустимые температуры при покраске

Продукт:	+10°C / +32°C
Воздух:	+2°C / +38°C
Поверхность:	+2°C / +38°C

Расфасовка

Галлон 3,78л/5,3кг.
Кварт 0,946л/1,32кг.

Малярный инструмент

Для достижения максимально качественного результата пользуйтесь только качественными кистями, валиками или распылителем.

Американские малярные инструменты высшего качества WOOSTER www.woosterbrush.ru

