



Архитектурная краска

100% Акриловая Полуглянцевая Краска
Класса Премиум Для Наружных Работ

Тип

100% Акрил Латекс

Описание продукта

В каждой банке Manor Hall® кроется историческое наследие качества продукта, которое охватывает более 100 лет опыта производства. Новая технология **ManorShield™** с уретаном обеспечивает непревзойдённую стойкость к длительному климатическому воздействию, эластичность пленки краски, особую стойкость к выцветанию и стойкость к резким перепадам температур. Краска особенно стойкая к плесени.

Краска полностью соответствует климатическим требованиям РФ.

Сфера применения

Шпаклевка, штукатурка, кирпичная кладка, цоколь
Облицовочная доска
Бревенчатые и др. деревянные поверхности
Двери, окна
Забор, крыша
Грунтованные металлические поверхности

Специфические особенности

Превосходная укрывистость
Стойкость к отшелушиванию
Превосходная устойчивость к выцветанию
Стойкость к образованию дождевых потеков
Превосходная эластичность
Превосходная адгезия
Краска стойкая к плесени

Можно наносить при температуре поверхности +2°C и выше

Ограничения

Не рекомендуется красить, при температуре поверхности ниже +2°C и выше +30°C или если такая температура продержится в течение 24 часов. Избегайте покраски в конце дня, когда поднимается влажность воздуха или приближается дождь, снег. Берегите краску от замерзания. Не рекомендуется для покраски пола.

За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу!!!

Информация о базах и колеровке краски

С пигментами PITTSBURGH® Paints Custom и при помощи компьютерной программы „THE VOICE OF COLOR®“ колеруются более чем в 1800 оттенков.

Базы:

70-501 Супер белая

70-510 Белая или база для колеровки светлых оттенков

70-520 База для колеровки оттенков средней интенсивности

70-530 База для колеровки тёмных оттенков

70-540 База для колеровки очень тёмных, ярких оттенков

Данные о продукте

100% Акрил Латекс

Глянцевитость:

Полуглянцевая: от 40 до 60 (по 60 & 85 ° шкале гляцевитости).

Исп. Вещ*: <50 гр. /л. (0.4 lbs./gal.)

Расход материала: 37 м² /3,78 л.

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, неровностях и других дефектах поверхности.

Укрывистость может меняться в зависимости от степени разбавления краски и качества нанесения грунтовки.

Вес 1 галлона*: 5.3 кг. +/- 91 г.

Содержание сухого вещества по объему*: 38% +/- 2%.

Содержание сухого вещества по весу*: 51% +/- 2%.

Перемешивание: малярным миксером (медленно), лопаткой.

Чистка: мыльной водой.

*Представлены данные базы 70-501

Время высыхания:

Пыль не липнет: после 30 минут

Перестаёт быть липкой: после 1 часа.

Перекрашивать второй слой: после 4 часов

Тестировать на прочность: после 30 дней

Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
№ RU.77.01.34.015.E.006609.05.11



Выгоднее красить качественно

www.valkor.ru



Архитектурная краска

100% Акриловая Полуглянцевая Краска
Класса Премиум Для Наружных Работ

Подготовка поверхности

Поверхность перед покраской должна быть чистой и сухой. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами.

Неокрашенные деревянные поверхности (новые): шлифуются до требуемой гладкости. Сучки и другие смолистые места промываются ацетоном и после высыхания наносится грунтовка 17-921.

Окрашенная, деревянная поверхность: Соскоблите старую краску шпателем. Глянцевые участки дополнительно обработайте наждачной бумагой. Применяйте грунтовки 17-921, 77-109.

Шпаклеванная поверхность: Применяйте грунтовки 4-603, 4-809, 17-921.

Если на поверхности видны жировые, щелочные, пигментные и другие пятна, используйте блокирующий грунтовочный состав 17-921.

Неокрашенная штукатурка, кирпичная кладка, бетон: Новую штукатурку рекомендуется грунтовать и красить спустя 30 дней. Рекомендуемые грунтовки 4-603, 4-809, 17-921.

При подготовке площади особенное внимание уделите плоскостям, которые ранее были окрашены известняковыми и меловыми красками. Получить наилучший результат при окрашивании, можно полностью очистив поверхность от такого типа краски.

Металлические поверхности: Металлической щеткой удалите рыхлую ржавчину, обезжирьте поверхность и тщательно нанесите грунтовку по металлу 6-208, 6-204, 6-209.

Рекомендуемые грунтовки

Древесина	77-109, 17-921
ДСП	77-109, 17-921
Металлические поверхности	6-208, 6-204, 6-209
Пластик	17-921
Штукатурка, кирп. кладка	4-603, 4-809, 17-921
Оцинкованные поверхности	6-209
Алюминий	6-204
Гипса картон	6-2, 17-921
Пятна, щелочи	17-921, 4-603

Способы нанесения краски

Малярный инструмент: Пользуйтесь кисточками и валиками высшего качества или распылителем.

Безвоздушный распылитель: Давление 2000 psi, наконечник 0,015 - 0,021 mm.

Кисточка: Полиэстер / нейлон.

Валик: Длина ворса 0,95 – 1.9 см. (3/8" – 3/4").

Разбавление: Если требуется, разводите водой 118 мл. на 1 галлон (3,78л.) краски.

Упаковка:

Галлон - 3,78 л./ 5,3 кг.

Кварта - 0,946 л. / 1,33 кг.

Внимание!

Перед началом работы хорошо перемешайте краску. Добиваясь нужной толщины слоя покрытия, руководствуйтесь рекомендованным расходом. Не красьте на солнцепеке! При нанесении на ранее окрашенную поверхность, старая краска должна хорошо держаться. Помните, что качество подготовки поверхности и качество малярных инструментов влияют на окончательный результат покраски!!!



Поставщик:

“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”

Тел. (495) 363-97-47, 773 80 88., Эл. почта: info@valkor.ru

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

www.valkor.ru