

Архитектурные покрытия
**Полупрозрачная Пропитка
Для Дерева**
Тип

Алкид Масленая

Описание продукта

Алкид - Масленая высококачественная пропитка на основе льняного масла с водоотталкивающими свойствами.

Прекрасно пропитывает, антисептирует и защищает деревянные поверхности от воздействия климата. Придает дереву натуральный оттенок и обеспечивает долговечную защиту.

Полупрозрачная пропитка 77-1260 цениться из-за свойства максимально глубоко пропитываться в деревянную поверхность и обеспечить её

Сфера применения

Облицовочная доска
Терраса, палуба
Двери, окна
Деревянные фасады
Забор, баня, беседка

Специфические особенности

Превосходная адгезия
Стойкость к УФ лучам (стойкая к выцветанию)
Долговечное покрытие
Устойчивость к плесени
Прекрасно антисептирует дерево
Колеруется в сотни оттенков

Ограничения

Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта ниже +10°C и выше +32°C, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3°C от точки росы. Не используйте продукт поздно вечером, когда повышается конденсация или перед дождём.

Берегите продукт от замерзания. Пропитка не предназначена для покрытия поверхностей, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости. В зависимости от сорта дерева, изготовленные оттенки пропитки могут различаться.

Внимание: 2-й и 3-й слой пропитки увеличивают интенсивность оттенка.

Информация о базах и колеровке

Сотни оттенков можно заколеровать при помощи пигментов PITTSBURGH® Paints Custom и компьютерной программы

„THE VOICE OF COLOR®“

Базы:

77-1260 – полупрозрачная база для колеровки темных оттенков


Данные о продукте

Глянцевитость: Этому продукту не устанавливается ИВ*: Не превышает (4,52 lbs./галл.) 532,00г/л.

Расход материала:

Ровная поверхность 28-56м²/ 3,78 л

Грубая поверхность 11-28 м²/ 3,78 л

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, повышенных неровностях и других дефектах поверхности. Расход может меняться в зависимости от пористости и шероховатости поверхности.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 3,20 кг. +/- 91 г.

Содержание сухих веществ по объему*: 31,3% +/- 2%.

Содержание сухих веществ по весу*: 37,3% +/- 2%.

Перемешивание: лопаткой.

Чистка: Минеральный растворитель Leptyne® 21-263

Вязкость: 14 до 18 сек.

*Представлены данные базы 77-1260.

Время высыхания:

Перестает быть липкой: после 4-8 часов.

Перекрашивать можно: после 24 часов.

Полное созревание: после 24-48 часов.

Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
№ RU.77.01.34.008.E.006611.05.11



Выгоднее красить качественно

www.valkor.ru



Архитектурные покрытия

Полупрозрачная Пропитка
Для Дерева**Подготовка поверхности**

Поверхность должна быть сухой, чистой, без жировых пятен. Постарайтесь как можно более тщательно убрать старое покрытие. Все гвозди забейте на 2 миллиметра глубже и зашпаклюйте пористой шпаклёвкой по дереву. На такие сорта дерева, как красное, можжевельник виргинский, лиственница, не рекомендуется наносить белые или светлые оттенки.

Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами (deck cleaner 52125).

Перед покраской тщательно прочитайте описание данного продукта и руководствуйтесь инструкциями по работе с материалом.

Не останавливайтесь во время покрытия одной детали поверхности!

Так как различные сорта дерева могут влиять на цвет покрытия – перед началом работы сделайте тест оттенка в незаметном месте.

Рекомендуемые грунтовки

Нет

Способы нанесения

Малярный инструмент: Пользуйтесь натуральными кисточками высшего качества или распылителем.

Кисточка: Высококачественная - натуральная.

Валик: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

Допустимые температуры во время нанесения покрытия:

Продукт: 10°C – 32°C

Воздух: 10°C – 38°C

Поверхность: 10°C – 38°C

Разбавление: Не разбавлять

Упаковка: Галлон - 3,78 л.

Внимание!

Перед началом работы и во время нее регулярно хорошо перемешивайте пропитку. Помните, что качество подготовки поверхности существенно влияет на качество покрытия!!!



Поставщик:

“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”

Тел. (495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: info@valkor.ru

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

www.valkor.ru