

**Архитектурные покрытия**
**Акрил/Масляная Тонирующая Пропитка  
Для Палуб, Заборов, Обшивки Дома**
**Тип**

Акрил/Масляная

**Информация о базах и колеровке**
**Описание продукта**

Специально разработанная Акрил/Масляная пропитка **SUN-PROOF® 77-1460** премиум класса для долговечной защиты деревянных поверхностей. Акрил/Масляная тонирующая пропитка обладает стойкостью к резким перепадам температуры.

Уникальность данной пропитки состоит в том, что алкидное зерно заключено в акриловую оболочку. Этот двухэтапный механизм обеспечивает непревзойденную защиту и стабильность древесной структуры, позволяя маслу проникать глубоко в древесину и оставлять акриловый защитный слой.

Пропитка особо стойкая к длительному воздействию климата, плесени, влаге и УФ лучам (стойкая к выцветанию).

**Пропитка полностью соответствует климатическим требованиям РФ.**

**Сфера применения**

Забор  
Обшивка дома  
Перила  
Клееный брус  
Деревянная палуба  
Деревянные поверхности

**Специфические особенности**

Уникальное пропитывающее свойство

Стойкость к УФ лучам

Можно работать, при температуре поверхности +2°C

**Акрил/Масляная формула на водной основе**

Непревзойденная стойкость к выцветанию

Абсолютно прозрачная

**Непревзойденный водоотталкивающий эффект**

**Ограничения**

Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта ниже +2°C и выше +32°C, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3°C от точки росы. Не используйте продукт поздно вечером, когда повышается конденсация или перед дождём.

Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

С пигментами **PITTSBURGH®** Paints Custom и при помощи компьютерной программы „**THE VOICE OF COLOR®**“ колеруются более **1800** оттенков

77-1460 – База для колеровки


**Данные о продукте**

**Глянцевитость:** Этому продукту не устанавливается **ИВ\***: Не превышает 243,60 гр./л. (2,03 lbs./галл.)

**Расход материала:**

**Ровная поверхность 23-32 м²/ 3,78 л**

*Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, повышенных неровностях и других дефектах поверхности. Расход может меняться в зависимости от пористости и шероховатости поверхности.*

**Вес 1 галлона (3,78л)\*: 3,8 кг. +/- 91 г.**

**Содержание сухих веществ по объему\*:** 20,9% +/- 2%.

**Содержание сухих веществ по весу\*:** 22,1% +/- 2%.

**Перемешивание:** лопаткой.

**Чистка:** мыльной водой.

**Вязкость:** от 83 до 90 сек.

\*Представлены данные базы 77 - 1460

**Время высыхания:**

Перекрашивать можно: после 24-48 часов

Полное созревание: после 24-48 часов

*Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха*

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № RU.77.01.34.008.E.006613.05.11**



Архитектурные покрытия

Акрил/Масляная Тонирующая Пропитка  
Для Палуб, Заборов, Обшивки Дома**Подготовка поверхности**

Поверхность должна быть сухой, чистой, без жировых пятен. Постарайтесь, как можно более тщательно убрать старое покрытие. Все гвозди забейте на 2 миллиметра глубже и зашпаклюйте пористой шпаклёвкой по дереву. На такие сорта дерева, как красное, можжевельник виргинский, лиственница, не рекомендуется наносить белые или светлые оттенки.

Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами (deck cleaner 52125).

Перед покраской тщательно прочитайте описание данного продукта и руководствуйтесь инструкциями по работе с материалом.

**Не останавливайтесь во время покраски одной детали!**

Так как различные сорта дерева могут влиять на цвет покрытия – перед началом работы сделайте тест оттенка в незаметном месте.

**Рекомендуемые грунтовки**

Не требуется

**Способы нанесения**

**Малярный инструмент:** Пользуйтесь натуральными кисточками или распылителем высшего качества.

**Кисточка:** Высококачественная – полиэстр/нейлоновая

**Валик:** Длина ворса 0,5 - 0,95 см (3/16" – 3/8").

**Допустимые температуры во время нанесения покрытия:**

Продукт: 10°C – 32°C

Воздух: 2°C – 38°C

Поверхность: 2°C – 38°C

**Разбавление:** Не разбавлять

**Упаковка:** 1 галлон - 3,78 л.

**Внимание!**

Перед началом работы хорошо перемешайте пропитку.

Помните, что качество подготовки поверхности существенно влияет на качество покрытия!!!



**Поставщик:**

**“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”**

Тел. ( 495) 363-97-47, 773 80 88., Эл. почта: [info@valkor.ru](mailto:info@valkor.ru)

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. РА 15272, США

[www.valkor.ru](http://www.valkor.ru)