

**Архитектурные покрытия**
**Тонирующая Пропитка  
Для Дерева**
**Тип**

Алкид Масленая

**Описание продукта**

Алкид - Масленая высококачественная пропитка на основе льняного масла.

Прекрасно пропитывает, антисептирует и защищает деревянные поверхности от воздействия климата. Придает дереву натуральный оттенок и обеспечивает долговечную защиту.

Тонирующая пропитка 77-1660 цениться из-за свойства максимально глубоко пропитываться в деревянную поверхность и обеспечить её сохранность на много лет.

**Сфера применения**

Облицовочная доска  
Терраса, палуба  
Двери, окна  
Деревянные фасады  
Забор, баня, беседка

**Специфические особенности**

Превосходная адгезия  
Стойкость к УФ лучам (стойкая к выцветанию)  
Долговечное покрытие  
Устойчивость к плесени  
Прекрасно антисептирует дерево  
Колеруется в сотни оттенков

**Ограничения**

Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта ниже +10°C и выше +32°C, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3°C от точки росы. Не используйте продукт поздно вечером, когда повышается конденсация или перед дождём.

Берегите продукт от замерзания. Пропитка не предназначена для покрытия поверхностей, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости. В зависимости от сорта дерева, изготовленные оттенки пропитки могут различаться.

**Внимание:** 2-й и 3-й слой пропитки увеличивают интенсивность оттенка.

**Информация о базах и колеровке**

Сотни оттенков можно колеровать при помощи пигментов PITTSBURGH® Paints Custom и компьютерной программы „THE VOICE OF COLOR®“

**Базы:** 77-1660 – прозрачная или база для колеровки


**Данные о продукте**

**Глянцевитость:** Этому продукту не устанавливается ИВ\*: Не превышает (4,52 lbs./галл.) 532,00г/л.

**Расход материала:**

**Ровная поверхность 28-56м²/ 3,78 л**

**Грубая поверхность 11-28 м²/ 3,78 л**

*Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, повышенных неровностях и других дефектах поверхности. Расход может меняться в зависимости от пористости и шероховатости поверхности.*

**Вес 1 галлона (3,78л)\*:** 3,20 кг. +/- 91 г.

**Содержание сухих веществ по объему\*:** 31,3% +/- 2%.

**Содержание сухих веществ по весу\*:** 37,3% +/- 2%.

**Перемешивание:** лопаткой.

**Чистка:** Минеральный растворитель Leptyne® 21-263

**Вязкость:** 14 до 18 сек.

\*Представлены данные базы 77-860.

**Время высыхания:**

Перестает быть липкой: после 4-8 часов.

Перекрашивать можно: после 24 часов.

Полное созревание: после 24-48 часов.

*Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха*

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
№ RU.77.01.34.008.E.006611.05.11



**PITTSBURGH  
PAINTS**

**Выгоднее красить качественно**

[www.valkor.ru](http://www.valkor.ru)



Архитектурные покрытия

Тонирующая Пропитка  
Для Дерева**Подготовка поверхности**

Поверхность должна быть сухой, чистой, без жировых пятен. Постарайтесь как можно более тщательно убрать старое покрытие. Все гвозди забейте на 2 миллиметра глубже и зашпаклюйте пористой шпаклёвкой по дереву. На такие сорта дерева, как красное, можжевельник виргинский, лиственница, не рекомендуется наносить белые или светлые оттенки.

Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами (deck cleaner 52125).

Перед покраской тщательно прочитайте описание данного продукта и руководствуйтесь инструкциями по работе с материалом.

**Не останавливайтесь во время покрытия одной детали поверхности!**

Так как различные сорта дерева могут влиять на цвет покрытия – перед началом работы сделайте тест оттенка в незаметном месте.

**Рекомендуемые грунтовки**

Нет

**Способы нанесения**

**Малярный инструмент:** Пользуйтесь натуральными кисточками высшего качества или распылителем.

**Кисточка:** Высококачественная - натуральная.

**Валик:** НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

**Допустимые температуры во время нанесения покрытия:**

Продукт: 10°C – 32°C

Воздух: 10°C – 38°C

Поверхность: 10°C – 38°C

**Разбавление:** Не разбавлять

**Упаковка:** Галлон - 3,78 л.

**Внимание!**

Перед началом работы и во время нее регулярно хорошо перемешивайте пропитку. Помните, что качество подготовки поверхности существенно влияет на качество покрытия!!!



**Поставщик:**

“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”

Тел. ( 495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: [info@valkor.ru](mailto:info@valkor.ru)

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

[www.valkor.ru](http://www.valkor.ru)