

**Водоотталкивающее Тонирующее Масло Для Дерева,
Для Наружных Работ**
Тип

Алкид/Масляная смола

Информация о базах и колеровке
Описание продукта

Специально разработанное масло для долговечной защиты разнообразных деревянных поверхностей. Данный продукт идеально консервирует, герметизирует и защищает от УФ лучей. Совместим со всеми сортами дерева (сосна, лиственница, дуб и др.). Масло Sun Proof можно наносить без грунтовки как на новые, так и на ранее окрашенные тонирующими пропитками и морилками поверхности.

Масло линии Sun-Proof® имеет в своем составе все необходимые добавки для защиты и консервации дерева (**в том числе против грибков, плесени и др.**). В создание данного масла компания Pittsburgh Paints вложила столетний опыт производства защитных материалов для дерева.

Сфера применения

Забор, обшивка дома
Перила, палуба, терраса и т.п.
Клееный брус, бревно, облицовочная доска и т.п.
Садовая мебель
Ранее окрашенные пропитками поверхности (**наносится как дополнительная защита в один слой**)

Специфические особенности

Уникальные пропитывающие свойства
Идеально для всех пород дерева
Непревзойденная стойкость к выцветанию
Укреплена уретаном
В производстве масла применены супер стойкие УФ лучам трансоксидные пигменты

Непревзойденный водоотталкивающий эффект

Ограничения

Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта ниже +10°C и выше +29°C, а также когда температура поверхности ниже, чем 3°C от точки росы. Не используйте продукт поздно вечером, когда повышается конденсация влаги или перед дождём.

Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

Базы:

77-1700 – Прозрачная (очень легкий золотистый оттенок)

77-1771 – Натуральный кедр


Данные о продукте
Глянцевитость: не устанавливается

ИВ*: Не превышает 532 гр./л. (4,4 lbs./галл.)

Расход материала:
Пористая древесина 23-32 м²/ 3,78 л
Плотная древесина 40-56 м²/ 3,78 л

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, повышенных неровностях и других дефектах поверхности. Расход может меняться в зависимости от пористости и шероховатости поверхности.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 3,2 кг. +/- 91 г.

Содержание сухих веществ по объему*: 31% +/- 2%.

Содержание сухих веществ по весу*: 37% +/- 2%.

Перемешивание: лопаткой.

Очистка инструментов: Уайт спиритом.

Время высыхания:

При температуре от +10 до +29 °C – 24 часа

Рабочая температура:

Поверхность +10 до +29 °C

Продукт +10 до +29 °C

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

№ RU.77.01.34.008.E.006611.05.11

**Водоотталкивающее Тонирующее Масло Для Дерева,
Для Наружных Работ****Подготовка поверхности**

Поверхность должна быть сухой, чистой, без жировых пятен. Постарайтесь, как можно более тщательно убрать старое покрытие. Все гвозди забейте на 2 миллиметра глубже и зашпаклюйте пористой шпаклёвкой по дереву.

Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами (deck cleaner 52125).

Перед покраской тщательно прочитайте описание данного продукта и руководствуйтесь инструкциями по работе с материалом.

Не останавливайтесь во время покраски одной детали!

Так как оттенок различных сортов дерева может повлиять на окончательный цвет – перед началом работы сделайте тест оттенка в незаметном месте.

Рекомендуемые грунтовки

Не требуется

Способы нанесения

Малярный инструмент: Пользуйтесь натуральными кистями, валиками или распылителем высшего качества.

Кисть: Высококачественная – натуральная

Валик: Длина ворса 0,5 - 0,95 см (3/16" – 3/8").

Внимание!

Разбавление: Не разбавлять

Упаковка: 1 галлон - 3,78 л.

Перед началом и во время работы хорошо перемешивайте масло.
Помните, что качество подготовки поверхности существенно влияет на качество покрытия!!!



Поставщик:

“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”

Тел. (495) 363-97-47, 773 80 88,, Эл. почта: info@valkor.ru

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. РА 15272, США

www.valkor.ru, www.pittsburgh-paints.ru