

### Архитектурная краска

### MANOR-HALL® 100 % Акриловая Матовая Краска Для Внутренних Работ Класса Премиум

#### Тип

100% Акрил Латекс

#### Описание продукта

Абсолютно лучшая краска для внутренних работ. **MANOR HALL®** серии **82-100** – это 100% акриловая краска, обладающая превосходными эксплуатационными качествами и соответствующая высочайшим требованиям потребителей. Уникальная формула **MANOR HALL®** гарантирует превосходную адгезию даже с глянцевыми поверхностями. Краска отличается повышенной устойчивостью к истиранию и отличной эластичностью. Повышенное количество двуоксида титана (TiO<sub>2</sub>) в краске обеспечивает непревзойденную укрывистость на стенах и потолках. Запатентованная формула краски гарантирует уникальность данного продукта.

#### Сфера применения

Стены  
Потолки  
Кухня, детская комната, спальня  
Гипсокартон  
Обои (без металлического рисунка)  
Грунтованные металлические поверхности

#### Специфические особенности

Непревзойденная укрывистость (повышенное количество двуоксида титана (TiO<sub>2</sub>))  
Краска стойкая к пятнам  
Краска стойкая к влаге и плесени  
Для перекрашиваемых поверхностей не требуется грунт  
Превосходная адгезия с глянцевыми поверхностями  
Повышенная устойчивость к оттиранию  
Легкое удаление пятен  
Долговечный акриловый состав  
Чистится мыльной водой  
Возможна колеровка в более чем 2080 оттенков  
Отличная эластичность  
Экологически чистая (не содержит свинец, ртуть)

#### Пожизненная гарантия на качество краски

#### Ограничения

Не рекомендуется красить, когда температура поверхности ниже +10°C и выше +32°C или такая температура продержится 24 часа.  
Берегите краску от замерзания.  
Не рекомендуется красить пол.

#### Информация о базах и колеровке краски

С пигментами PITTSBURGH® Paints Custom и при помощи компьютерной программы „THE VOICE OF COLOR®“ колеруются более чем в 2080 оттенков  
Базы:

82-100 Ярко белая или база для колеровки светлых оттенков.

82-110 База для колеровки светлых оттенков.

82-120 База для колеровки оттенков средней интенсивности.

82-140 База для колеровки очень тёмных, ярких оттенков.

#### Данные о продукте

**Глянцевитость:**

**Матовая** - от 0 до 5

(по 60° шкале глянецовитости).

**ИВ\*:** <50 гр./л. (0,4 lbs./галл.)

**Расход материала:** 37,2 м<sup>2</sup> /3,78 л.

*Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, неровностях поверхности и другие. Укрывистость может, меняться в зависимости от разбавления краски и качества нанесения грунтовки.*

**Вес 1 галлона (3,78л)\*:** 5,8 кг. +/- 91 г.

**Содержание сухого вещества по объему\*:** 43% +/- 2%.

**Содержание сухого вещества по весу\*:** 62% +/- 2%.

**Перемешивание:** мешалкой, лопаткой.

**Чистка инструментов\*:** теплой мыльной водой.

\*Представлены данные базы 82-100

#### Время высыхания:

Пыль не липнет: после 30 минут

Перестаёт быть липкой: после 1 часа.

Перекрашивать второй слой: после 4 часов

Чистить: после 14 дней

*Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха*

За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу!!!

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**  
№ RU.77.01.34.015.E.006609.05.11





Архитектурная краска

MANOR-HALL® 100 % Акриловая Матовая Краска  
Для Внутренних Работ Класса Премиум**Подготовка поверхности**

Поверхность перед покраской должна быть чистой и сухой. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами.

**Неокрашенные деревянные поверхности (новые):** шлифуются до требуемой гладкости. Сучки и другие смолистые места промойте ацетоном, и после высыхания нанесите блокирующий грунтовочный состав 17-921.

**Окрашенная, деревянная поверхность:** Соскоблите старую краску шпателем. Глянцевые участки дополнительно обработайте наждачной бумагой. Применяйте грунтовки 77-109, 17-921, 77-102.

**Шпаклеванная поверхность:** Применяйте грунтовки 6-2, 4-603, 4-809, 17-921.

Если на поверхности видны жировые, щелочные, пигментные и другие пятна используйте блокирующий грунтовочный состав 17-921.

**Неокрашенная штукатурка, кирпичная кладка, бетон:** Новую штукатурку рекомендуется грунтовать и красить после 30 дней. Рекомендуемые грунтовки 6-2, 4-603, 4-809, 17-921.

При подготовке поверхности особенное внимание уделите ранее окрашенным поверхностям известняковыми и меловыми красками. Наилучшее качество получите, полностью очистив поверхность от такого типа краски.

**Металлические поверхности:** Металлической щеткой удалите рыхлую ржавчину, обезжирьте поверхность и тщательно нанесите грунтовку по металлу 6-208, 6-212 или 90-712.

**Рекомендуемые грунтовки**

Алюминий	6-204, 90-712
Желтая медь	6-204, 90-712
Бетон, кирпичная кладка	6-2, 4-603, 4-809
Медь	6-204, 90-712
Железо	6-208, 6-212, 90-712
Гальванизированная сталь	6-209, 90-712
Гипсокартон	6-2, 17-921
Штукатурка	6-2, 4-603, 4-809
Деревянные поверхности	77-109, 17-921,

**Способы нанесения краски**

**Малярный инструмент:** Пользуйтесь кисточками и валиками высшего качества или распылителем. Где требуется, нанесите второй слой краски.

**Безвоздушный распылитель:** Давление 2000 psi, наконечник 0,015 - 0,021 mm.

**Кисточка:** Полиэстер / нейлон.

**Валик:** Длина ворса 0,95 - 1,43 см (3/8" – 3/4").

**Разбавление:** Если требуется, разводите водой 118 мл. на 1 галлон (3,78л.) краски.

**Упаковка:** Галлон - 3,78 л. / 5,8 кг.

Кварта - 0,946 л. / 1.45 кг.

**Внимание!**

Перед началом работы хорошо перемешайте краску. Остерегайтесь сквозняков. Для достижения достаточной толщины слоя краски надо исходить из указанного расхода краски. При нанесении краски на ранее окрашенную поверхность старая краска должна хорошо держаться. Помните, что качество подготовки поверхности влияет на результат покраски.

**Поставщик:****“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”**Тел. ( 495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: [info@valkor.ru](mailto:info@valkor.ru)

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

[www.valkor.ru](http://www.valkor.ru)