

100 % Акриловая Матовая Краска Класса Премиум Для Внутренних Работ

MANOR-HALL® - Абсолютно лучшая краска для стен и потолков компании PPG PAINTS.

MANOR-HALL® это краска, грунтовка и блокатор пятен в одном. Благодаря запатентованной рецептуре 100% акриловая краска MANOR-HALL® обладает превосходными эксплуатационными качествами и соответствует высочайшим требованиям потребителей и маляров. Уникальная 100% акриловая формула краски обладает превосходной адгезией и долговечностью при использовании в условиях высокой влажности и интенсивного движения.

Выдающаяся укрывная способность и превосходная растекаемость обеспечивают богатую, гладкую (без капель и текстуры) пленку краски с красивым матовым покрытием.



Сфер применения

- Стены и потолки, плинтуса, декоративные элементы;
- Гипсокартон
- Обои (без металлического рисунка);
- Грунтованные металлические поверхности;
- Кухня, детская комната, гостиная и т.п.;
- Коридор и т.п.;
- Ванная комната;
- Стены и потолки во влажных помещениях.

Специфические особенности

- Краска, грунтовка и блокатор пятен в одном;
- Для ранее окрашенных поверхностей грунтовка не требуется;
- Превосходная стойкость к пятнам;
- Превосходная укрывная способность;
- Превосходная растекаемость и гладкость;
- Превосходная стойкость к истиранию, чистке и мытью;
- 100% Акрил латексная формула;
- Исключительная моющая способность обеспечивает превосходную долговечность и позволяет проводить повторную очистку поверхностей мягкой тканью без изменения блеска краски (чистить без усилий. Не полировать);
- Пленка краски стойкая к плесени.
- Низкое содержание ЛИВ, <math>< 50 \text{ г / л}</math> соответствует самым строгим нормативам летучих испаряемых веществ;
- **Пожизненная ограниченная гарантия** (кроме механических повреждений и случаев не правильной подготовки поверхности, нанесения краски и нарушений эксплуатации). Гарантия распространяется только на замену краски.

Информация о базах и колеровке

С пигментами PITTSBURGH® Paints, по фирменной палитре „THE VOICE OF COLOR®“, колеруется более чем в 2000 оттенков. Базы:

- 82-100 Ярко белая или база для колеровки.
- 82-110 Белая или база для колеровки светлых оттенков.
- 82-120 База для колеровки оттенков средней интенсивности.
- 82-140 База для колеровки очень тёмных, ярких оттенков.

Данные о продукте

Глянцевитость: матовая от 2° до 5° (по 60° и 85° шкале глянецовитости).

ЛИВ*: <math>< 50 \text{ г/л}</math>.

Расход материала: 37-42 м² / 3,78 л.

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, неровностях и других дефектах поверхности. Укрывистость может меняться в зависимости от степени разбавления краски и качества нанесения грунтовки.

Вес 1 галлона*: 5,6 кг. +/- 91 г.

Содержание сухого вещества по объему*: 46% +/- 2%.

Содержание сухого вещества по весу*: 63% +/- 2%.

Перемешивание: малярным миксером (медленно), лопаткой.

Чистка инструмента: мыльной водой.

*Предоставлены данные базы 82 100.

Время высыхания:

Пыль не липнет:	после 1 часа.
Перестаёт быть липкой:	после 1 часа.
Перекрашивать:	после 4 часов.
Чистить:	после 30 дней.

Время высыхания рассчитано при температуре +25°С и 50% влажности воздуха

Ограничения: Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта ниже +10°C и выше +32°C, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3°C от точки росы. Не используйте продукт поздно вечером, перед росой или дождём.

Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

Внимание: Не красьте, если температура поверхности нагрелась до +32°C и выше.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой. Удалите всю пыль, грязь, плесень, жирные пятна. Металлическими щётками, шлифовальной бумагой или другими инструментами удалите с старое покрытие настолько насколько это возможно. Чтобы гарантировать надлежащее прилипание (адгезию), старые, грязные или заплесневелые поверхности должны быть обработаны очистителем **FLOOD Wood Cleaner** до окраски. После очистки позвольте им высохнуть. **БЕТОН:** новый бетон должен твердеть не менее чем 30 дней, а предпочтительно 90 дней до покраски. Перед покраской PH бетона должен быть не более 10ph. **ДЕРЕВЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:** влажность не более 10%. Для экзотической и смолистой породы древесины применяйте грунтовку 17-921 или 17-902.

За дополнительной информацией по подготовке поверхностей обращайтесь к поставщику.

Рекомендуемые грунтовки

Древесина	17-921, 6-2, Не требуется
ДСП	17-921, 6-2, Не требуется
Пластик	17-921
Штукатурка, кладка	17-921, 6-2, Не требуется
Оцинкованные поверхности	17-921
Алюминий	17-921
Гипсокартон	6-2, 17-921, Не требуется
Стекловолокно	6-2, 17-921, Не требуется

Допустимые температуры при покраске

Продукт:	+10°C / +32°C
Воздух:	+10°C / +32°C
Поверхность:	+10°C / +32°C

Расфасовка

Галлон 3,78л/5,6кг.
Кварт 0,946л/1,40кг.



Малярный инструмент

Для достижения максимально качественного результата пользуйтесь только качественными кистями, валиками или распылителем.

Американские малярные инструменты высшего качества WOOSTER www.woosterbrush.ru

