

100 % Акриловая Полуглянцевая Краска Класса Премиум Для Внутренних Работ

MANOR-HALL® - Абсолютно лучшая краска для стен и потолков компании PPG PAINTS.

MANOR-HALL® это краска, грунтовка и блокатор пятен в одном. Благодаря запатентованной рецептуре 100% акриловая краска MANOR-HALL® обладает превосходными эксплуатационными качествами и соответствует высочайшим требованиям потребителей и маляров. Уникальная 100% акриловая формула краски обладает превосходной адгезией и долговечностью при использовании в условиях высокой влажности и интенсивного движения.

Выдающаяся укрывная способность и превосходная растекаемость обеспечивают богатую, гладкую (без капель и текстуры) пленку краски с красивым покрытием.



Сфер применения

- Стены и потолки, плинтуса, декоративные элементы;
- Гипсокартон
- Обои (без металлического рисунка);
- Грунтованные металлические поверхности;
- Кухня, детская комната, гостиная и т.п.;
- Коридор и т.п.;
- Ванная комната;
- Стены и потолки во влажных помещениях.

Специфические особенности

- Краска, грунтовка и блокатор пятен в одном;
- Для ранее окрашенных поверхностей грунтовка не требуется;
- Превосходная стойкость к пятнам;
- Превосходная укрывная способность;
- Превосходная растекаемость и гладкость;
- Превосходная стойкость к истиранию, чистке и мытью;
- 100% Акрил латексная формула;
- Исключительная моющая способность обеспечивает превосходную долговечность и позволяет проводить повторную очистку поверхностей мягкой тканью без изменения блеска краски (чистить без усилий. Не полировать);
- Пленка краски стойкая к плесени.
- Низкое содержание ЛИВ, <50 г / л. соответствует самым строгим нормативам летучих испаряемых веществ;
- **Пожизненная ограниченная гарантия** (кроме механических повреждений и случаев не правильной подготовки поверхности, нанесения краски и нарушений эксплуатации). Гарантия распространяется только на замену краски.

Информация о базах и колеровке

С пигментами PITTSBURGH® Paints, по фирменной палитре „THE VOICE OF COLOR®“, колеруется более чем в 2000 оттенков. Базы:

- 82-500 Ярко белая или база для колеровки.
- 82-510 Белая или база для колеровки светлых оттенков.
- 82-520 База для колеровки оттенков средней интенсивности.
- 82-540 База для колеровки очень тёмных, ярких оттенков.

Данные о продукте

Глянцевитость: полуглянцевая от 45° до 65° (по 60° и 85° шкале глянецности).

ЛИВ*: <50 г/л.

Расход материала: 37-42 м² /3,78 л.

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, неровностях и других дефектах поверхности. Укрывистость может меняться в зависимости от степени разбавления краски и качества нанесения грунтовки.

Вес 1 галлона*: 4,9 кг. +/- 91 г.

Содержание сухого вещества по объему*: 37% +/- 2%.

Содержание сухого вещества по весу*: 51% +/- 2%.

Перемешивание: малярным миксером (медленно), лопаткой.

Чистка инструмента: мыльной водой.

*Предоставлены данные базы 82 500.

Время высыхания:

| | |
|------------------------|----------------|
| Пыль не липнет: | после 1 часа. |
| Перестаёт быть липкой: | после 1 часа. |
| Перекрашивать: | после 4 часов. |
| Чистить: | после 30 дней. |

Время высыхания рассчитано при температуре +25°С и 50% влажности воздуха

Ограничения: Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта ниже +10°C и выше +32°C, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3°C от точки росы. Не используйте продукт поздно вечером, перед росой или дождём.

Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

Внимание: Не красьте, если температура поверхности нагрелась до +32°C и выше.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой. Удалите всю пыль, грязь, плесень, жирные пятна. Металлическими щётками, шлифовальной бумагой или другими инструментами удалите с старое покрытие настолько насколько это возможно. Чтобы гарантировать надлежащее прилипание (адгезию), старые, грязные или заплесневелые поверхности должны быть обработаны очистителем **FLOOD Wood Cleaner** до окраски. После очистки позвольте им высохнуть. **БЕТОН:** новый бетон должен твердеть не менее чем 30 дней, а предпочтительно 90 дней до покраски. Перед покраской PH бетона должен быть не более 10ph. **ДЕРЕВЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:** влажность не более 10%. Для экзотической и смолистой породы древесины применяйте грунтовку 17-921 или 17-902.

За дополнительной информацией по подготовке поверхностей обращайтесь к поставщику.

Рекомендуемые грунтовки

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Древесина | 17-921, 6-2, Не требуется |
| ДСП | 17-921, 6-2, Не требуется |
| Пластик | 17-921 |
| Штукатурка, кладка | 17-921, 6-2, Не требуется |
| Оцинкованные поверхности | 17-921 |
| Алюминий | 17-921 |
| Гипсокартон | 6-2, 17-921, Не требуется |
| Стекловолокно | 6-2, 17-921, Не требуется |

Допустимые температуры при покраске

| | |
|--------------|---------------|
| Продукт: | +10°C / +32°C |
| Воздух: | +10°C / +32°C |
| Поверхность: | +10°C / +32°C |

Расфасовка

Галлон 3,78л/4,9кг.
Кварт 0,946л/1,23кг.



Малярный инструмент

Для достижения максимально качественного результата пользуйтесь только качественными кистями, валиками или распылителем.

Американские малярные инструменты высшего качества WOOSTER www.woosterbrush.ru

