

Архитектурная краска
100 % Акриловая Матовая Краска
Для Внутренних Работ Класса Премиум
Тип

100% Акриловая

Описание продукта

Абсолютно лучшая краска для внутренних работ **MANOR HALL®TIMELLES™**. В производстве данной краски использованы самые передовые технологии из ныне известных, позволившие добиться нового, беспрецедентного стандарта качества. Производитель настолько уверен в качестве нового продукта, что предоставляет пожизненную гарантию на его качество. В отличие от обычных матовых красок, которые после интенсивного мытья начинают блестеть, краска **MANOR HALL®TIMELLES™** гарантирует неизменность окрашенной поверхности и отличную антибактериальную защиту.

Сфера применения

Стены
Обои (без металлического рисунка)
Кухня, детская комната, гостиная и т.п.
Коридор и т.п.
Ванная комната

Специфические особенности

Непревзойденная укрывистость - повышенное количество двуоксида титана (TiO₂)
Повышенная устойчивость к оттиранию
Легкое удаление пятен
Долговечный акриловый состав
Непревзойденная устойчивость к пятнам
Чистится мыльной водой
Колеруется в более чем 1800 оттенков
Отличная эластичность
Экологически чистая (не содержит свинец)
Краска содержит антибактериальные добавки
Пожизненная гарантия на качество краски

Ограничения

Не рекомендуется красить, при температуре поверхности ниже +10°C и выше +30°C. Берегите краску от замерзания. Не рекомендуется для покраски пола.

За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу!!!

Информация о базах и колеровке краски

С пигментами PITTSBURGH® Paints Custom и при помощи компьютерной программы „THE VOICE OF COLOR®“ колеруются более чем в 1800 оттенков

Базы:

83-210 Белая или база для колеровки светлых оттенков.
83-220 База для колеровки оттенков средней интенсивности.
83-230 База для колеровки темных оттенков.
83-240 База для колеровки очень темных, ярких оттенков.


Данные о продукте

Глянцевитость:

Матовая - от 3 до 5 (по 60° шкале глянецности).

ИВ*: Не превышает 46.00г/л.

Расход материала: 37 м² / 3,78 л.

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, неровностях и других дефектах поверхности.

Укрывистость может меняться в зависимости от степени разбавления краски и качества нанесения грунтовки.

Вес 1 галлона*: 5,3 кг. +/- 91 г.

Содержание сухого вещества по объему*: 41% +/- 2%.

Содержание сухого вещества по весу*: 58% +/- 2%.

Перемешивание: малярным миксером (медленно), лопаткой.

Чистка*: мыльной водой.

*Предоставлены данные базы 83-210.

Время высыхания:

Пыль не липнет: после 30 минут.

Перестает быть липкой: после 1 часа.

Перекрашивать: после 4 часов.

Чистить: после 30 дней.

Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

№ RU.77.01.34.015.E.006609.05.11



Выгоднее красить качественно

www.valkor.ru



Архитектурная краска

100 % Акриловая Матовая Краска
Для Внутренних Работ Класса Премиум**Подготовка поверхности**

Пожизненная гарантия краски **MANOR HALL®TIMELLES™** предоставляется при условиях правильной подготовке поверхности.

Поверхность перед покраской должна быть чистой и сухой. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами.

Шпаклеванная поверхность: Применяйте грунтовки 6-2, 4-603,17-921.

Если на поверхности видны жировые, щелочные, пигментные и другие пятна используйте блокирующий грунтовочный состав 17-921.

Неокрашенная штукатурка, кирпичная кладка, бетон: Новую штукатурку рекомендуется грунтовать и красить спустя 30 дней. Рекомендуемые грунтовки 6-2, 4-603,17-921.

При подготовке площади особенное внимание уделите плоскостям, которые ранее были окрашены известняковыми и меловыми красками. Получить наилучший результат при окрашивании, можно полностью очистив поверхность от такого типа краски.

Металлические поверхности: Металлической щеткой удалите рыхлую ржавчину, обезжирьте поверхность и тщательно нанесите грунтовку по металлу 6-208, 6-212 или 90-712.

Рекомендуемые грунтовки

Алюминий	6-204,90-712
Желтая медь	6-204,90-712
Бетон, кирпичная кладка	6-2, 17-921, 4-603
Медь	6-204,90-712
Железо	6-208,6-212,6-204
Гальванизированная сталь	6-209, 90-712
Гипсокартон	6-2, 17-921, 4-603
Штукатурка	6-2,4-603
Деревянные поверхности	77-109,17-921,4-603

Способы нанесения краски

Малярный инструмент: Пользуйтесь кисточками и валиками высшего качества или распылителем. При необходимости нанесите второй слой краски.

Безвоздушный распылитель: Давление 2000 psi, наконечник 0,015 - 0,021 mm.

Кисточка: Полиэстер / нейлон.

Валик: Длина ворса 0,5 - 0,95 см (3/4" – 3/8").

Разбавление: Если требуется, разводите водой 118 мл. на 1 галлон (3,78л.) краски.

Упаковка: Галлон - 3,78 л. / 5,3 кг.
Кварта - 0,946 л. / 1.33 кг.

Внимание!

Перед началом работы хорошо перемешайте краску. Остерегайтесь сквозняков. Добиваясь желаемой толщины слоя покрытия, руководствуйтесь рекомендованным расходом. При нанесении на ранее окрашенную поверхность, старая краска должна хорошо держаться.

Помните, что качество подготовки поверхности влияет на результат покраски!!!

**Поставщик:****“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”**Тел. (495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: info@valkor.ru

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

www.valkor.ru