



Архитектурная краска

**PURE PERFORMANCE® 100 % Акриловая Матовая Краска
Для Внутренних Работ**

Тип

100% Акриловый латекс

Описание продукта

Краска имеет самую высокую степень экологичности и зеленый сертификат "Green Seal Certified".

Краска с нулевым содержанием испаряемых веществ.

Краска **Pure Performance®** – это 100% акриловая, антибактериальная, стойкая к плесени краска, обладающая превосходными эксплуатационными качествами.

Это идеальная краска для больниц, гостиниц, школ, правительственных зданий, частных домов и квартир.

Сфера применения

- Стены
- Потолки
- Больницы, гостиницы и т.п.
- Кухня, детская комната, спальня и т.п.
- Гипсокартон
- Шпаклевка, штукатурка
- Обои (без металлического рисунка)

Специфические особенности

- Испаряемые вещества 0 гр./л.
- Повышенная устойчивость к истиранию
- Легкое удаление пятен
- Долговечный акриловый состав
- Устойчивость к пятнам
- Чистится мыльной водой
- Возможна колеровка в более чем 1800 оттенков
- Отличная эластичность
- Экологически чистая (не содержит свинец)
- Соответствует стандарту экологии "Green Seal Certified".



Ограничения

Не рекомендуется красить, когда температура поверхности ниже +10°C и выше +30°C или такая температура продержится 24 часа. Берегите краску от замерзания. Не рекомендуется красить пол.

За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу!!!

Информация о базах и колеровке краски

С пигментами PITTSBURGH® Paints Custom и при помощи компьютерной программы „THE VOICE OF COLOR®“ колеруются более чем в 1800 оттенков

Базы:

- 9-100 Чисто белая
- 9-110 База для колеровки светлых оттенков.
- 9-120 База для колеровки оттенков средней интенсивности.
- 9-140 База для колеровки очень темных, ярких оттенков.



Данные о продукте

Глянцевитость:

Матовая - от 1 до 4 (по 60° шкале глянецовитости).

ИВ*: Не превышает 0 гр./л. (0 lbs./галл.)

Расход материала: 37,2 м² /3,78 л.

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, неровностях поверхности и другие. Укрывистость может, меняться в зависимости от разбавления краски и качества нанесения грунтовки.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 5,2 кг. +/- 91 г.

Содержание сухого вещества по объему*: 39% +/- 2%.

Содержание сухого вещества по весу*: 54% +/- 2%.

Перемешивание: мешалкой, лопаткой.

Чистка*: мыльной водой.

*Представлены данные базы 9-100

Время высыхания:

Перестает быть липкой: после 1 часа.

Перекрашивать второй слой: после 4 часов

Чистить от грязи: после 30 дней

Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха



Выгоднее красить качественно

www.valkor.ru



Архитектурная краска

PURE PERFORMANCE® 100 % Акриловая Матовая Краска
Для Внутренних Работ

Подготовка поверхности

Поверхность перед покраской должна быть чистой и сухой. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами.

Неокрашенные деревянные поверхности (новые): шлифуются до требуемой гладкости. Сучки и другие смолистые места промойте ацетоном, и после высыхания нанесите блокирующий грунтовочный состав 17-921.

Окрашенная, деревянная поверхность: Соскоблите старую краску шпателем. Глянцевые участки дополнительно обработайте наждачной бумагой. Применяйте грунтовки 77-109, 17-921, 77-102.

Шпаклеванная поверхность: Применяйте грунтовки 6-4, 4-603, 6-808, 17-921.

Если на поверхности видны жировые, щелочные, пигментные и другие пятна используйте блокирующий грунтовочный состав 17-921.

Неокрашенная штукатурка, кирпичная кладка, бетон: Новую штукатурку рекомендуется грунтовать и красить после 30 дней. Рекомендуемые грунтовки 6-4, 4-603, 6-808, 17-921.

При подготовке поверхности особенное внимание уделите ранее окрашенным поверхностям известняковыми и меловыми красками. Наилучшее качество получите, полностью очистив поверхность от такого типа краски.

Металлические поверхности: Металлической щеткой удалите рыхлую ржавчину, обезжирьте поверхность и тщательно нанесите грунтовку по металлу 6-208, 6-212 или 90-712.

Рекомендуемые грунтовки

Алюминий	6-204,90-712
Желтая медь	6-204,90-712
Бетон, кирпичная кладка	4-603, 6-808
Медь	6-204,90-712
Железо	6-208,6-212,90-712
Гальванизированная сталь	6-209,90-712
Гипсокартон	6-4, 17-921
Штукатурка	6-4,4-603, 6-808
Деревянные поверхности	6-855,77-109,17-921

Способы нанесения краски

Малярный инструмент: Пользуйтесь кисточками и валиками высшего качества или распылителем. Где требуется, нанесите второй слой краски.

Безвоздушный распылитель: Давление 2000 psi, наконечник 0,015 - 0,021 mm.

Кисточка: Полиэстер / нейлон.

Валик: Длина ворса 0,5 - 0,95 см (3/16" – 3/8").

Разбавление: Если требуется, разводите водой 118 мл. на 1 галлон (3,78л.) краски.

Упаковка: Галлон - 3,78 л. / 5,2 кг.
Кварта - 0,946 л. / 1.3 кг.

Внимание!

Перед началом работы хорошо перемешайте краску. Остерегайтесь сквозняков. Для достижения достаточной толщины слоя краски надо исходить из указанного расхода краски. При нанесении краски на ранее окрашенную поверхность старая краска должна хорошо держаться. Помните, что качество подготовки поверхности влияет на результат покраски.



Поставщик:

“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”

Тел. (495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: info@valkor.ru

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

www.valkor.ru