

Полиуретановый Лак Для Внутренних и Наружных Работ

Defthane® Interior/Exterior Polyurethane – это максимально прочный лак на основе масел модифицированный (укрепленный) уретаном. Он обеспечивает профессиональные результаты широкому спектру деревянных поверхностей.

Defthane формирует отличную защиту от воды, солнца и ветра. Уникальная формула лака содержит как УФ - поглотители, так и УФ ингибиторы, обеспечивающие превосходную защиту от ультрафиолета. Они помогают предотвратить выцветание и обесцвечивание, вызванное повреждающим воздействием солнца.

Defthane идеально подходит для окрашенных или новых деревянных поверхностей, окон, дверей, внутренних полов, мебели, наличников, гаражных ворот, изделий из металла и т.п.

**ПЛАТИНОВАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ТВЕРДОЙ ДРЕВЕСИНЫ.
ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОЛА!**



Сферы применения

- Пол, паркет во внутренних помещениях;
- Шкафы, столы;
- Мебель;
- Наличники;
- Двери, окна, скамейки;
- Все другие деревянные поверхности;
- Металл, Яхты, Морские корабли и т.д «Над водой».

Специфические особенности

- Защищает от дождя, солнца и ветра;
- Отличная защита от ультрафиолета;
- Стойкий к истиранию и обычным бытовым химическим средствам;
- Водоотталкивающий;
- На масляной основе;
- Отлично подходит для пола во внутренних помещениях.

Время высыхания

При +25°С и 50% влажности
Прикасаться: 90 минут
Не липнет: 6 часов
Следующий слой: 6-8 часов

Информация о базах

DFT26 – Satin (полуматовый)

Данные о продукте

Тип: Уретаном Модифицированное Масло

ИВ*: >275 гр./л

Расход материала: 46,5 кв.м / 3,78л

Примечание: в расходе не учтены потери при разливе, повышенных неровностях поверхности. Расход может меняться в зависимости от пористости и шероховатости поверхности.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 3,3 кг. +/- 91 г.

Содержание сухих веществ по объему*: 59% +/- 2%.

Содержание сухих веществ по весу*: 62% +/- 2%.

Перемешивание: лопаткой.

Чистка инструментов: минеральным спиртом.

*Представлены данные базы DFT21

Ограничения: Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта ниже +10°C и выше +32°C, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3°C от точки росы. Не используйте продукт поздно вечером, перед росой или дождём. Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

Внимание: Не красьте, если температура поверхности нагрелась до +32°C и выше.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой. Удалите всю пыль, грязь, плесень, жирные пятна. Металлическими щётками, шлифовальной бумагой или другими инструментами удалите с древесины старое покрытие настолько насколько это возможно. Чтобы гарантировать надлежащее прилипание (адгезию), старые, грязные или заплесневелые поверхности должны быть обработаны очистителем **FLOOD Wood Cleaner** до окраски. После очистки позвольте древесине высохнуть. **Не останавливайтесь во время покраски одной детали!**

Рекомендуемые грунтовки

Этот продукт «самогрунтуется» (не нуждается в грунтовке) применимо к большинству поверхностей.

Допустимые температуры при покраске

Продукт:	10°C – 32°C
Воздух:	10°C – 32°C
Поверхность:	10°C – 32°C

Расфасовка

1 галлон 3,78л / 3,3кг.
1 кварта 0,946л / 0,825кг.

Малярный инструмент

Для достижения максимально качественного результата пользуйтесь только качественными кистями и валиками.

