


Быстросохнущая Пропитка Для Дерева Внутренние Помещения

Deft® DFT300 – это алкидная пропитка на водной основе модифицирована маслом. Уникальная формула позволяет пропитке глубоко проникать в поры дерева и раскрыть всю его красоту. Придает дереву богатый внешний вид. Этот простой в использовании продукт, который после работы очищается с инструментов мыльной водой. Пропитка быстро высыхает, позволяя вам многие работы закончить за один день. Формула с низким запахом идеально подходит для использования в закрытых помещениях. Отлично подходит для покраски деревянных поверхностей стен и потолков, мебели, дверей, шкафов и других изделий из дерева.



Сфер применения

- Мебель;
- Шкафы;
- Вагонка и бревенчатые поверхности,
- Двери;
- Полы;
- Все другие деревянные поверхности.

Специфические особенности

- Формула, обогащенная маслом, улучшает естественную красоту древесины;
- Отличное проникновение в поры дерева;
- Легко наноситься;
- Очистка инструментов мыльной водой;
- Быстросохнущие свойства пропитки позволяют нанести второй слой уже через 2 часа;
- Два слоя пропитки или слой лака на водной основе в течение 1-го дня!

Время высыхания

Время высыхания зависит от влажности, температуры и цвета продукта. Дайте минимум 2 часа сохнуть, перед тем как будете наносить другой слой. Чтобы проверить, слегка протрите белой тканью. Если на ткани увидели пигменты, подождите не менее одного часа и повторите проверку.

Информация о базах и колеровке

DFT300 – Нейтральная база (прозрачная без оттенка).
Колеруется более чем в 40 самых популярных фирменных оттенков.

Данные о продукте

Тип: Водоразбавляемый Алкид
Глянцевитость: без блеска
ИВ*: >250гр./л. (2,1lbs./галл.)
Расход материала: 46,5 кв.м / 3,78л
Примечание: в расходе не учтены потери при разливе, повышенных неровностях поверхности. Расход может меняться в зависимости от пористости и шероховатости поверхности.
Вес 1 галлона (3,78л)*: 3,8 кг. +/- 91 г.
Содержание сухих веществ по объему*: 14% +/- 2%.
Содержание сухих веществ по весу*: 16% +/- 2%.
Перемешивание: лопаткой.
Чистка инструментов: теплой мыльной водой.
**Представлены данные базы DFT300*

Ограничения: Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта ниже +2°C и выше +32°C, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3°C от точки росы. Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

Мы рекомендуем использовать только тонированную пропитку. Если цвет нежелателен, выбирайте оттенок минимальной интенсивности. Помните, что только тонированная пропитка будет адекватно защищать вашу древесину от ультрафиолетовых лучей. Для интенсивно используемых **ПОЛОВ, ЛЕСТНИЦ и мебели** рекомендуем наносить верхним слоем полиуретановый лак DEFT.

Внимание: Не красьте, если температура поверхности нагрелась до +32°C и выше.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой. Удалите всю пыль, грязь, плесень, жирные пятна. Металлическими щётками, шлифовальной бумагой или другими инструментами полностью удалите с древесины старое покрытие. Тщательно отшлифуйте поверхность тонкой наждачной бумагой, шлифовальной тканью или металлическим волокном. Все абразивы должны быть пригодны для окончательного шлифования. После шлифования тщательно очистите и удалите пыль. За правильную подготовку поверхности - ответственность лежит на самом пользователе продукта. Если вы сомневаетесь в качестве подготовки поверхности, проконсультируйтесь с нашими сотрудниками. **Связаться для консультаций** www.valkor.lt

Методы нанесения покрытия

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Нанести качественной мягкой кистью, мягкой тканью без ворса, аппликатором, губкой, валиком или распылителем.

МЕТОДИКА НАНЕСЕНИЯ: Нанести равномерный тонкий слой пропитки на новую древесину (без старого покрытия). Чтобы получить более темный цвет, нанесите второй слой пропитки после того, как первый слой полностью высохнет. Обычно это бывает через 2 часа. Мы рекомендуем применять полиуретановые лаки для интенсивно используемых полов, ступеней и мебели, поэтому при нанесении лака убедитесь, что пропитка полностью высохла.

Не останавливайтесь во время работы с одной деталью!

Рекомендуемые грунтовки

Этот продукт «самогрунтуется» (не нуждается в грунтовке) применимо к большинству поверхностей.

Допустимые температуры при покраске

Продукт:	+10°C / +32°C
Воздух:	+10°C / +32°C
Поверхность:	+10°C / +32°C

Расфасовка

1 галлон 3,78л / 3,8кг.
1 кварта 0,946л / 0,95кг.

Малярный инструмент

Используйте только качественные инструменты!