

Быстросохнущее Вытираемое Масло Для Дерева Для Внутренних Работ

Deft® Interior Fast Dry Stain - быстросохнущее, вытираемое масло, предназначенное для достижения максимально профессиональных результатов покрытия древесины. Рекомендуется для использования на внутренних поверхностях деревянных поверхностей, включая полы, окна, двери, балки, обшивка, плинтуса, столы, шкафы и другая мебель. В рамках однодневной отделки деревянных поверхностей, система может использоваться в сочетании с Deft полиуретановым лаком.

Профессионально быстро сохнет на дереве. Следующий слой наносится через 2 часа.



Сфер применения

- Мебель;
- Шкафы;
- Наличники;
- Двери;
- Полы;
- Все другие деревянные поверхности.

Специфические особенности

- Проявляет богатую текстуру дерева;
- Пигменты устойчивы к выцветанию (УФ);
- Быстросохнущие свойства масла позволяют нанести второй слой уже через два часа;
- Отлично наноситься, втирая тканевой салфеткой без ворса;
- Идеально для пола, мебели, шкафов, панелей, потолков, дверей, балок и других изделий из дерева.

Время высыхания

Время высыхания зависит от влажности, температуры и цвета продукта. Дайте минимум 2 часа сохнуть, перед тем как будете наносить другой слой. Обычно перестает быть липким через 15 – 30 минут. Чтобы проверить, слегка протрите белой тканью. Если на ткани увидели пигменты, подождите не менее одного часа и повторите проверку. Если излишки (неабсорбированное) масла не удалять, оно будет сохнуть около 24 часа.

Информация о базах и колеровке

DFT570 – Нейтральная база (прозрачная без оттенка). Колеруется фирменными пигментами более чем в 40 самых популярных оттенков.

Данные о продукте

Тип: Алкид / Масло

Глянцевитость: Этому продукту не устанавливается

ИВ*: >550гр./л. (2,1lbs./галл.)

Расход материала: 46,5 кв.м / 3,78л

Примечание: в расходе не учтены потери при разливе, повышенных неровностях поверхности. Расход может меняться в зависимости от пористости и шероховатости поверхности.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 3,3 кг. +/- 91 г.

Содержание сухих веществ по объему*: 31% +/- 2%.

Содержание сухих веществ по весу*: 39% +/- 2%.

Перемешивание: лопаткой.

Чистка инструментов: минеральным спиртом.

*Представлены данные базы DFT570

Ограничения: Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта ниже +2°C и выше +32°C, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3°C от точки росы. Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

Мы рекомендуем использовать только тонированное масло. Если цвет нежелателен, выбирайте оттенок минимальной интенсивности. Помните, что только тонированное масло будет адекватно защищать вашу древесину от ультрафиолетовых лучей. Для интенсивно используемых **ПОЛОВ, ЛЕСТНИЦ и мебели** рекомендуем наносить верхним слоем полиуретановый лак DEFT.

Внимание: Не красьте, если температура поверхности нагрелась до +32°C и выше.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой. Удалите всю пыль, грязь, плесень, жирные пятна. Металлическими щётками, шлифовальной бумагой или другими инструментами полностью удалите с древесины старое покрытие. Тщательно отшлифуйте поверхность тонкой наждачной бумагой, шлифовальной тканью или металлическим волокном. Все абразивы должны быть пригодны для окончательного шлифования. После шлифования тщательно очистите и удалите пыль. За правильную подготовку поверхности - ответственность лежит на самом пользователе продукта. Если вы сомневаетесь в качестве подготовки поверхности, проконсультируйтесь с вашим сотрудниками.

Связаться для консультаций www.valkor.lt

Методы нанесения покрытия

СПОСОБ ПОКРЫТИЯ: Нанести качественной мягкой кистью или мягкой без ворсовой тканью.

МЕТОДИКА НАНЕСЕНИЯ: Нанести равномерный слой масла на новую древесину (без старого покрытия). Путем тестирования определите наилучшее время для удаления неабсорбированного масла. В основном это время составляет 15-30 минут, но оно может варьироваться в зависимости от пористости древесины, ее влажности, насыщенности цвета и температуры. Чтобы получить более темный цвет, нанесите второй слой масла после того, как первый слой полностью высохнет. Мы рекомендуем применять полиуретановые лаки для интенсивно используемых полов, ступеней и мебели, поэтому при нанесении лака убедитесь, что масло полностью высохло.

Не останавливайтесь во время работы с одной деталью!

Рекомендуемые грунтовки

Этот продукт «самогрунтуется» (не нуждается в грунтовке) применимо к большинству поверхностей.

Допустимые температуры при покраске

Продукт:	+10°C / +32°C
Воздух:	+10°C / +32°C
Поверхность:	+10°C / +32°C

Расфасовка

1 галлон 3,78л / 3,3кг.
1 кварта 0,946л / 0,825кг.

Малярный инструмент

Используйте только качественные инструменты!

- Натуральная щетина или мягкая (подходящая для масел) кисть из синтетического волокна;
- Мягкая безворсовая ткань.