

Полупрозрачная Алкид/Масляная Пропитка Для Дерева SEMI-TRANSPARENT ALKYD/OIL STAIN

Усовершенствованная формула пропитки защищает древесину от влаги и солнечных лучей, добавляя богатый, красивый цвет, который улучшает текстуру древесины.

В производстве пропитки применена новейшая присадка **PENETROL®**, которая обеспечивает непревзойдённое проникновение в поверхность древесины. Рекомендуется для использования на любой правильно подготовленной наружной древесине, включая террасы, палубы, заборы, сайдинг, бревна, перила, уличную мебель и другие поверхности из дерева.

Может наноситься на: новую, сухую, обработанную древесину; ничем непокрытую новую, выветренную древесину; предварительно окрашенную прозрачными или полупрозрачными пропитками древесину. **Пропитка полностью соответствует климатическим требованиям РФ.**



Сфера применения

- Забор, облицовочная доска;
- Бревенчатые поверхности;
- Клееный брус;
- Терраса, палуба;
- Перила;
- Все другие деревянные поверхности.

Специфические особенности

- Высококачественная Алкидная формула на основе натуральных масел;
- Добавлена защита "Mildewcide", которая обеспечивает защиту от плесени и моха;
- Водоотталкивающая;
- Применена новейшая улучшающая проникновение пропитки в древесину присадка **PENETROL®**;
- Защита от УФ лучей и УФ повреждения (стойкая к выцветанию);
- Защищает древесину от воды и влаги;
- Загрязнения легко очищаются мягкой влажной тканью;
- Колеруется в 40 натуральных природных оттенков.
- Минимальный срок службы:
3 ГОДА НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ / 5 ЛЕТ НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ.

Информация о базах и колеровке

FLD802 – Нейтральная база (прозрачная без оттенка).

КОЛЕРУЕТСЯ в более чем 40 фирменных оттенков.

Данные о продукте

Тип: Алкид/Масляная

Глянцевитость: Этому продукту не указывается

ИВ*: >550гр./л. (4.58lbs./галл.)

Расход материала: 32,5кв.м / 3,78 л

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, повышенных неровностях поверхности. Расход может меняться в зависимости от пористости и шероховатости поверхности.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 3,2 кг. +/- 91 г.

Содержание сухих веществ по объему*:
32% +/- 2%.

Содержание сухих веществ по весу*:
36% +/- 2%.

Перемешивание: лопаткой.

Чистка инструментов: минеральным растворителем (Уайт спирит).

*Представлены данные базы FLD802

Время высыхания (от +10°C до +32°C):

Высыхает: в течении 24 часов

Ходить по поверхности: после 24-48 часов

Влажное удаление загрязнений: после 30 дней

Ограничения: Не рекомендуется красить, когда температура воздуха и поверхности ниже +10°C и выше +32°C, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3°C от точки росы. Не используйте продукт поздно вечером, перед росой или дождём.

Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

Внимание: Не красьте, если температура поверхности нагрелась до +32°C и выше.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой. Удалите всю пыль, грязь, плесень, жирные пятна.

Металлическими щётками, шлифовальной бумагой или другими инструментами удалите с древесины старое покрытие настолько насколько это возможно. Чтобы гарантировать надлежащее прилипание (адгезию), старые, грязные или заплесневелые поверхности должны быть обработаны очистителем **FLOOD Wood Cleaner** до окраски. После очистки позвольте древесине высохнуть.

Особенности нанесения покрытия

Не красьте под прямыми солнечными лучами или на горячие поверхности. Тщательно и часто перемешивайте во время использования. Нанесите один тонкий слой высококачественной кистью, валиком, аппликатором или распылительным оборудованием. При нанесении валиком или распылителем, для лучшего результата, выровняйте пропитку кистью. **Второй слой наносите после 24 часов.** Чтобы избежать появления блестящих участков на горизонтальных поверхностях вытрите или очистите лужи в течение 20 минут. **Не останавливайтесь во время покраски одной детали!**

Рекомендуемые грунтовки

Этот продукт «самогрунтуется» (не нуждается в грунтовке) применимо к большинству поверхностей.

Допустимые температуры при покраске

Продукт:	+10°C / +32°C
Воздух:	+10°C / +32°C
Поверхность:	+10°C / +32°C

Расфасовка

1 галлон 3,78л / 3,2кг.

Малярный инструмент

Для достижения максимально качественного результата пользуйтесь только качественными кистями и валиками.

