

Полупрозрачная Акрил Масляная Пропитка Для Дерева SEMI-TRANSPARENT Acrylic/Oil Stain

Усовершенствованная формула пропитки защищает древесину от влаги и солнечных лучей, добавляя богатый, красивый цвет, который улучшает текстуру древесины. В производстве пропитки применена новейшая улучшающая сцепление (адгезию) с поверхностью и долговечность технология **E-B EMULSA BOND®**. Рекомендуется для использования на любой правильно подготовленной наружной древесине, включая террасы, палубы, заборы, дома из бревен, сайдинг, перила, уличную мебель и другие поверхности из дерева.

Может наноситься на: новую, сухую, обработанную древесину; ничем непокрытую новую, выветренную древесину; предварительно окрашенную прозрачными или полупрозрачными пропитками древесину. **Пропитка полностью соответствует климатическим требованиям РФ.**



Сфера применения

- Забор, облицовочная доска;
- Бревенчатые поверхности;
- Клееный брус;
- Терраса;
- Перила;
- Все деревянные поверхности.

Специфические особенности

- Высококачественная гибридная формула акрила и масла. Акриловые смолы **обеспечивают непревзойдённую защиту от УФ лучей**, а масло гарантирует наилучшее проникание в поверхность древесины;
- Для повышения защиты от выцветания масло тонировано пигментами из оксида железа;
- Допустимая температура поверхности при покраске от **+2°C до +32°C**;
- Водоотталкивающая защита от повреждения влаги;
- Применена новейшая улучшающая сцепление (адгезию) с поверхностью и долговечность технология **E-B EMULSA BOND®**.
- Обеспечивает защиту от плесени и моха;
- Загрязнения легко очищаются мягкой влажной тканью;
- Быстро сохнет;
- Акрил-масляная формула с высоким содержанием твердых частиц;
- Минимальный срок службы:
6 ЛЕТ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ / 8 ЛЕТ НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ.

Информация о базах и колеровке

FLD812 – Нейтральная база (прозрачная с натуральным **оттенком CEDAR / КЕДР**).

КОЛЕРУЕТСЯ в более чем 24 коричневые оттенки.

Данные о продукте

Тип: Акрил/Масляная

Глянцевитость: Этому продукту не устанавливается

ИБ*: >250гр./л. (2,1lbs./галл.)

Расход материала:

Ровная поверхность 45–52 кв.м / 3,78 л

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, повышенных неровностях поверхности. Расход может меняться в зависимости от пористости и шероховатости поверхности.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 4,1 кг. +/- 91 г.

Содержание сухих веществ по объему*:
26% +/- 2%.

Содержание сухих веществ по весу*:
33% +/- 2%.

Перемешивание: лопаткой.

Чистка инструментов: мыльной водой.

**Представлены данные базы FLD812*

Время высыхания (от +10°C до +32°C):

Для прикосания: 4 часа;

Перекрашивать: не позднее 24 часов после нанесения 1-го слоя)

Ходить по поверхности: после 24-48 часов

Ограничения: Не рекомендуется красить, когда температура воздуха и поверхности ниже +2°C и выше +32°C, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3°C от точки росы. Не используйте продукт поздно вечером, перед росой или дождём.

Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

Внимание: Не красьте, если температура поверхности нагрелась до +32°C и выше.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой. Удалите всю пыль, грязь, плесень, жирные пятна. Металлическими щётками, шлифовальной бумагой или другими инструментами удалите с древесины старое покрытие настолько насколько это возможно. Чтобы гарантировать надлежащее прилипание (адгезию), старые, грязные или заплесневелые поверхности должны быть обработаны очистителем **FLOOD Wood Cleaner** до окраски. После очистки позвольте древесине высохнуть.

Особенности нанесения покрытия

Не красьте под прямыми солнечными лучами или на горячие поверхности. Тщательно и часто перемешивайте во время использования. Нанесите один тонкий слой высококачественной кистью, валиком, аппликатором или распылительным оборудованием. При нанесении валиком или распылителем, для лучшего результата, выровняйте пропитку кистью. **Второй слой наносите после 4 часов, но не позднее 24 часов после нанесения 1-го слоя.** Чтобы избежать появления блестящих участков на горизонтальных поверхностях вытрите или очистите лужи в течение 20 минут. **Не останавливайтесь во время покраски одной детали!**

Рекомендуемые грунтовки

Этот продукт «самогрунтуется» (не нуждается в грунтовке) применимо к большинству поверхностей.

Допустимые температуры при покраске

Продукт:	+10°C / +32°C
Воздух:	+2°C / +32°C
Поверхность:	+2°C / +32°C

Расфасовка

1 галлон 3,78л / 4,1кг.

Малярный инструмент

Для достижения максимально качественного результата пользуйтесь только качественными кистями и валиками.

