

Акрил Латексная Укрывная Пропитка Для Деревя (Для Палубы, Террасы, Забора, Облицовочной Доски)

Усовершенствованная укрывная пропитка премиум класса, созданная для защиты древесины от влаги и солнечных лучей, добавляет поверхности богатый, непрозрачный цвет. Пропитка обладает повышенной эластичностью, а также стойкостью к большим перепадам температуры. Особо устойчивая к длительному воздействию климата, плесени, влаги и УФ лучей (стойкая к выцветанию). Рекомендуется для использования на любой правильно подготовленной наружной древесине, включая террасы, палубы, заборы, дома из бревен, сайдинги, перила, уличную мебель и другие поверхности из дерева. Может наноситься на: новую, сухую, обработанную древесину; ничем непокрытую новую, выветренную древесину; ранее окрашенную древесину. Пропитка полностью соответствует климатическим требованиям РФ.



Сфера применения

- Забор, облицовочная доска;
- Бревенчатые поверхности;
- Клееный брус;
- Терраса, палуба;
- Перила;
- Все другие деревянные поверхности.

Специфические особенности

- 100% акриловая формула обеспечивает отличную адгезию и долговечность;
- Укрепленная уретаном – уретан обеспечивает стойкость к растрескиванию и шелушению;
- Допустимая температура поверхности и воздуха при покраске от **+2°C до +49°C**;
- Водоотталкивающая;
- Мощная защита от УФ лучей и УФ повреждения;
- Стойкое к плесени покрытие;
- При нанесении в два слоя не требуется грунтовка;
- Долговечное эластичное и износостойкое покрытие стойкое к растрескиванию;
- Превосходная адгезия (прилипание к поверхности);
- Загрязнения легко очищаются мягкой влажной тканью;
- Колеровка до 120 фирменных оттенков.
- Минимальный срок службы:
10 ЛЕТ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ / 25 ЛЕТ НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ.

Информация о базах и колеровке

FLD820 – Белая или база для колеровки светлых оттенков.

FLD822 - База для колеровки насыщенных, тёмных или ярких оттенков.

Данные о продукте

Тип: 100% Акрил Латекс

Глянцевитость: Матовая

ИВ*: >100гр./л. (0,8 lbs./галл.)

Расход материала:

Ровная поверхность 32,5 – 46,5 кв.м / 3,78 л

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, повышенных неровностях поверхности.

Расход может меняться в зависимости от пористости и шероховатости поверхности.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 4,7 кг. +/- 91 г.

Содержание сухих веществ по объему*: 33% +/- 2%.

Содержание сухих веществ по весу*: 45,0% +/- 2%.

Перемешивание: лопаткой.

Чистка инструментов: мыльной водой.

*Представлены данные базы FLD820

Время высыхания (от +10°C до +32°C):

Не липнет: после 30 минут

Перекрашивать можно: после 2-4 часов

Ходить: после 24-48 часов

Влажное удаление загрязнений: после 30 дней

Ограничения: Не рекомендуется красить, когда температура воздуха и поверхности ниже +2°C и выше +49°C, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3°C от точки росы. Не используйте продукт поздно вечером, перед росой или дождём.

Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

Внимание: Не красьте, если температура поверхности нагрелась до +49°C и выше.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой. Удалите всю пыль, грязь, плесень, жирные пятна. Металлическими щётками, шлифовальной бумагой или другими инструментами удалите с древесины старое покрытие настолько насколько это возможно. Чтобы гарантировать надлежащее прилипание (адгезию), старые, грязные или заплесневелые поверхности должны быть обработаны очистителем **FLOOD Wood Cleaner** до окраски. После очистки позвольте древесине высохнуть.

Особенности нанесения покрытия

Не красьте под прямыми солнечными лучами или на горячие поверхности. Тщательно и часто перемешивайте во время использования. Нанесите один тонкий слой высококачественной кистью, валиком, аппликатором или распылительным оборудованием. При нанесении валиком или распылителем, для лучшего результата, выровняйте пропитку кистью. **Не останавливайтесь во время покраски одной детали!**

Рекомендуемые грунтовки

Этот продукт «самогрунтуется» (не нуждается в грунтовке) применимо к большинству поверхностей.

Допустимые температуры при покраске

Продукт:	+10°C / +32°C
Воздух:	+2°C / +49°C
Поверхность:	+2°C / +49°C

Расфасовка

1 галлон 3,78л / 4,7кг.

Малярный инструмент

Для достижения максимально качественного результата пользуйтесь только качественными кистями и валиками.

