

## Алкид/Масляная Пропитка Средней Прозрачности Для Дерева Semi-Opaque Alkyd/Oil Stain

Усовершенствованная формула пропитки защищает древесину от влаги и солнечных лучей, добавляя богатый, красивый цвет, который улучшает текстуру древесины. Обеспечивает **непревзойдённый водоотталкивающий эффект** и не создаёт блеска на поверхности. В производстве пропитки применена новейшая присадка **PENETROL®**, которая обеспечивает непревзойдённое проникновение в поверхность древесины. Рекомендуется для использования на любой правильно подготовленной наружной древесине, включая террасы, палубы, заборы, сайдинг, бревна, перила, уличную мебель и другие поверхности из дерева. Может наноситься на: новую, сухую, обработанную древесину; ничем непокрытую новую, выветренную древесину; предварительно окрашенную прозрачными или полупрозрачными пропитками древесину. **Пропитка полностью соответствует климатическим требованиям РФ.**



### Сфера применения

- Забор, облицовочная доска;
- Бревенчатые поверхности;
- Клееный брус;
- Терраса, палуба;
- Перила;
- Все другие деревянные поверхности.

### Специфические особенности

- Высококачественная Алкидная формула **на основе натуральных масел**;
- Добавлена защита "Mildewcide", которая обеспечивает защиту от плесени и моха;
- Водоотталкивающая – сильный эффект;
- Применена новейшая улучшающая проникновение пропитки в древесину присадка **PENETROL®**;
- Защита от УФ лучей и УФ повреждения (стойкая к выцветанию);
- Отличная защита от воды и влаги;
- Загрязнения легко очищаются мягкой влажной тканью;
- Колеруется в 40 натуральных природных оттенков.
- Минимальный срок службы:  
**3 ГОДА НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ / 5 ЛЕТ НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ.**

### Информация о базах и колеровке

FLD842 – Нейтральная база (прозрачная без оттенка).  
КОЛЕРУЕТСЯ в более чем 40 фирменных оттенков.

### Данные о продукте

**Тип:** Алкид/Масляная  
**Глянцевитость:** Этому продукту не указывается  
**ИБ\*:** >550гр./л. (4.58lbs./галл.)  
**Расход материала:** 32,5кв.м / 3,78 л  
*Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, повышенных неровностях поверхности. Расход может меняться в зависимости от пористости и шероховатости поверхности.*  
**Вес 1 галлона (3,78л)\*:** 3,3 кг. +/- 91 г.  
**Содержание сухих веществ по объему\*:** 32% +/- 2%.  
**Содержание сухих веществ по весу\*:** 37% +/- 2%.  
**Перемешивание:** лопаткой.  
**Чистка инструментов:** минеральным растворителем (Уайт спирит).  
*\*Представлены данные базы FLD802*  
**Время высыхания (от +10°C до +32°C):**  
 Высыхает: в течении 24 часов  
 Ходить по поверхности: после 24-48 часов  
 Влажное удаление загрязнений: после 30 дней

**Ограничения:** Не рекомендуется красить, когда температура воздуха и поверхности ниже +10°C и выше +32°C, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3°C от точки росы. Не используйте продукт поздно вечером, перед росой или дождём.

Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

**Внимание:** Не красьте, если температура поверхности нагрелась до +32°C и выше.

### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой. Удалите всю пыль, грязь, плесень, жирные пятна. Металлическими щётками, шлифовальной бумагой или другими инструментами удалите с древесины старое покрытие настолько насколько это возможно. Чтобы гарантировать надлежащее прилипание (адгезию), старые, грязные или заплесневелые поверхности должны быть обработаны очистителем **FLOOD Wood Cleaner** до окраски. После очистки позвольте древесине высохнуть.

### Особенности нанесения покрытия

Не красьте под прямыми солнечными лучами или на горячие поверхности. Тщательно и часто перемешивайте во время использования. Нанесите один тонкий слой высококачественной кистью, валиком, аппликатором или распылительным оборудованием. При нанесении валиком или распылителем, для лучшего результата, выровняйте пропитку кистью. **Второй слой наносите после 24 часов.** Чтобы избежать появления блестящих участков на горизонтальных поверхностях вытрите или очистите лужи в течение 20 минут. **Не останавливайтесь во время покраски одной детали!**

### Рекомендуемые грунтовки

Этот продукт «самогрунтуется» (не нуждается в грунтовке) применимо к большинству поверхностей.

### Допустимые температуры при покраске

Продукт:	+10°C / +32°C
Воздух:	+10°C / +32°C
Поверхность:	+10°C / +32°C

### Расфасовка

1 галлон 3,78л / 3,3кг.

### Малярный инструмент

Для достижения максимально качественного результата пользуйтесь только качественными кистями и валиками.

