



Архитектурная краска Pitt-Cryl®Plus 100% Акриловая Фасадная Краска Для Цементных и Деревянных Поверхностей

Тип

100% Акрил Латексная

Описание продукта

100% акрил латексная краска **Pitt-Cryl®PLUS** линии **10-1110** – высококачественный продукт для профессиональной и долговечной покраски фасадов.

Пленка краски обладает повышенной эластичностью, а также стойкостью к большим и резким перепадам температуры. **Pitt-Cryl®PLUS** линии **10-1110** отличается превосходной адгезией, хорошей растекаемостью и легкостью в покраске. Краска особо стойкая к длительному воздействию климата, плесени, влаги и УФ лучам (стойкая к выцветанию). Краска применяется для покраски фасадов, и множества других поверхностей (кроме полов).

Краска полностью соответствует климатическим требованиям РФ.

Сфера применения

Бетон, штукатурка, кирпичная кладка
Деревянные поверхности
Окна
Цоколь
Грунтованные металлические поверхности

Специфические особенности

Отличная укрывистость
Легко ремонтируется (реставрируется)
Можно красить при температуре **+2°C**
Матовая, однородная поверхность
Колеруется в более чем 1800 оттенков
Чистится мыльной водой
Стойкая к выцветанию (УФ лучам) и истиранию
Стойкая к плесени
Создает более толстый слой защитной пленки

Ограничения

Не рекомендуется красить при температуре поверхности ниже + 2°C и выше + 30°C или, если такая температура продержится в течение 24 часов. Избегайте покраски в конце дня, когда поднимается влажность воздуха или приближается дождь, снег. Берегите краску от замерзания. Не рекомендуется красить пол.

Информация о базах и колеровке

С пигментами PITTSBURGH® Paints Custom и при помощи компьютерной программы „THE VOICE OF COLOR®“

колеруется более чем в 1800 оттенков

Базы:

10-1110 Белая или база для колеровки светлых оттенков.
10-1120 База для колеровки оттенков средней интенсивности.
10-1130 База для колеровки темных оттенков.
10-1140 База для колеровки очень темных, ярких оттенков.

Данные о продукте

Глянцевитость материала:

Матовый: от 0 до 5 (по 60 & 85 ° шкале глянецности).

ИВ*: Не превышает (0.78 lbs./gal.) 94 г/л.

Расход материала: 37-46 м²/3,78 л.

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, неровностях и других дефектах поверхности.

Укрывистость может меняться

в зависимости от степени разбавления краски и качества нанесения грунтовки.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 5.1 кг. +/- 91 г.

Содержание сухого вещества по объему*: 39% +/- 2%.

Содержание сухого вещества по весу*: 56% +/- 2%.

Перемешивание: малярным миксером (медленно), лопаткой.

Чистка: мыльной водой.

*Представлены данные базы 10-1110

Время высыхания:

Пыль не липнет: после 30 минут

Перестает быть липкой: после 1 часа.

Перекрашивать второй слой: после 4 часов

Чистить: после 30 дней

Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.12.231.П.074905.10.07 действительно до 28/09/2012г.



**PITTSBURGH
PAINTS**

Выгоднее красить качественно

www.valkor.ru



Архитектурная краска Pitt-Cryl®Plus 100% Акриловая Фасадная Краска Для Цементных и Деревянных Поверхностей

Подготовка поверхности

Поверхность перед покраской должна быть чистой и сухой. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами.

Неокрашенные деревянные поверхности (новые): шлифуются до требуемой гладкости. Сучки и другие смолистые места промойте ацетоном и после высыхания нанесите блокирующую грунтовку 17-921. Перед покраской грунтуйте всю поверхность полностью (см. "Рекомендуемые грунтовки").

Окрашенная, деревянная поверхность: Соскоблите старую краску и очистите поверхность металлической щеткой или шпателем. Глянцевые участки дополнительно обработайте наждачной бумагой. Рекомендуемые грунтовки 6-603, 17-21, 77-109.

Шпаклеванная поверхность: Перед покраской необходимо удалить пыль влажной тряпочкой или губкой и нанести грунтовку 6-4. Если на поверхности видны жировые, щелочные, пигментные и другие пятна, используйте блокирующую грунтовку 17-921.

Неокрашенная штукатурка, кирпичная кладка, бетон: Вновь оштукатуренную поверхность рекомендуется грунтовать и красить после 30 дней. Рекомендуемые грунтовки 4-603, 6-808, 17-921.

При подготовке поверхности особое внимание уделите плоскостям, которые ранее были окрашены известняковыми и меловыми красками. Получить наилучший результат при окрашивании, можно полностью очистив поверхность от такого типа краски.

Металлические поверхности: Металлической щеткой удалите рыхлую ржавчину, обезжирьте поверхность и тщательно покройте грунтом для металлических поверхностей 6-208, 6-212, 90-712.

Рекомендуемые грунтовки

Древесина	72-1, 6-6, 17-21
ДСП	77-102
Металлические поверхности	6-208, 6-212, 7-852, 90-712
Пластик	17-921
Штукатурка, кладка	4-603, 6-808
Оцинкованные поверхности	6-209, 90-712
Алюминий	6-204, 90-712
Гипсокартон	6-4, 44-2, 6-2
Пятна, щелочи	17-921, 4-603

Способы нанесения краски

Малярный инструмент: Пользуйтесь кисточками и валиками высшего качества или распылителем.

Распылитель: Давление 1000 psi, наконечник 0,011 - 0,017 mm

Кисточка: Полиэстер / нейлон.

Валик: Длина ворса 0,95 – 1.9 см (3/8" – 3/4").

Разбавление: Если требуется, разводите водой 118 мл. на 1 галлон (3,78 л.) краски.

Внимание!

Перед началом работы хорошо перемешайте краску. Добиваясь желаемой толщины слоя покрытия, руководствуйтесь рекомендованным расходом.

При нанесении на ранее окрашенную поверхность, старая краска должна хорошо держаться.

Помните, что качество подготовки поверхности влияет на конечный результат покраски!!!

Упаковка: Галлон - 3,78 л. / 5,0 кг.
Ведро (5 галлонов) - 18,9 л. / 25,0 кг.



Поставщик:

“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”

Тел. (495) 363-97-47, 773 80 88., Эл. почта: info@valkor.ru

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

www.valkor.ru