



Архитектурная краска

PITTSBURGH PAINTS® Акрил Латексная Декоративная Глазурь Для Внутренних Работ

## Тип

Акрил Латекс

## Информация о базах и колеровке краски

### Описание продукта

Глазурь 17-50 – это акрил - латексная добавка к акриловым краскам, применяемая для создания декоративных эффектов.

Данный продукт можно смешивать с красками линий MANOR HALL® 89-6 (внутренняя, яичная скорлупа) или SPEEDHIDE® 6-411(внутренняя, яичная скорлупа) и, при помощи губки, полиэтиленовой пленки, мятой газеты, грубой кисти или обычной х/б ткани создавать на поверхности декоративный рисунок.

Субстанция, полученная в результате смешивания глазури с акриловой краской, наносится на заранее окрашенную первым слоем, выбранным по желанию оттенком, поверхность (для первого слоя используйте алкидную полуматовую краску линии MANOR HALL® 28-110).

### Методика покраски:

1. Выберите два или три оттенка, из которых будет состояться декоративное покрытие. При подборе оттенков надо учесть, что каждый предыдущий оттенок/слой будет просвечиваться сквозь каждый последующий.
2. Валиком, кистью или распылителем наносится первый оттенок.
3. После полного высыхания первого слоя краски наносится смешанная с краской в пропорции 1:4 глазурь (1 часть краски + 4 части глазури).

### Способы нанесения глазури:

1. Смесь краски и глазури наносится на поверхность и, незамедлительно, заранее подготовленной мятой газетой или тугим жгутом, скрученным из х/б ткани, промакивающими движениями, убираются излишки краски.
2. С помощью губки, грубой фактурной ткани, плотного комка соломы, каната или другого, создающего оттиски материала, смесь краски и глазури штампуются на заранее высохший первый слой алкидной краски.
3. На рельефные обои, «каркилату», грубо выложенную штукатурку или любую другую фактурную поверхность наносится первый, базовый оттенок. Далее, на полностью высохший слой этой краски наносится смешанная с акриловой краской в пропорции 1:4 глазурь и х/б тканью, натянутой на кусок поролон, легко, касательными движениями протираются выступы рельефа поверхности так, чтобы второй слой краски оставался лишь в углублениях этого рельефа.

17-50 – прозрачная глазурь.

### Данные о продукте

**ИВ\*:** Не превышает (2,05 lbs/gal.)

**Расход материала:** 37-42 м<sup>2</sup>/3,78 л.

**Замечание:** в расходе не учтены потери при разливе, неровностях и других дефектах поверхности.

**Укрывистость** может меняться в зависимости от степени разбавления краски и качества нанесения грунтовки.

**Вес 1 галлона (3,78л)\*:** 4,5 кг. +/- 91 г.

**Содержание сухого вещества по объему\*:** 25% +/- 2%.

**Содержание сухого вещества по весу\*:** 36,7% +/- 2%.

**Перемешивание:** малярным миксером (медленно), лопаткой.

**Чистка:** мыльной водой.

**Вязкость:** от 75 до 85 KU.

### Время высыхания:

Пыль не липнет: после 30 минут

Перестает быть липкой: после 1 часа.

Перекрашивать второй слой: после 4 часов

Чистить: после 30 дней

**Время высыхания рассчитано при температуре +25°С и 50% влажности воздуха**



### Ограничения

Не рекомендуется красить, когда температура поверхности ниже +10°С и выше +30°С.

Избегайте сквозняков.

Берегите краску от замерзания. Не рекомендуется для покраски пола.

### Сфера применения

Гипсокартон

Стены, потолки

Обои без металлического рисунка

Бетон, штукатурка, кирпичная кладка

Отделочные элементы из дерева

### САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.231.П.075456.11.06 действительно до 21/11/20\*\*



Выгоднее красить качественно

[www.valkor.ru](http://www.valkor.ru)



Архитектурная краска

PITTSBURGH PAINTS® Акрил Латексная Декоративная  
Глазурь Для Внутренних Работ

## Подготовка поверхности

Поверхность перед покраской должна быть чистой и сухой. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами.

**Неокрашенные деревянные поверхности (новые):** шлифуется до требуемой гладкости, очищается пыль. Сучки и другие смолистые места промываются ацетоном, и после высыхания грунтуются блокирующим грунтом 17-921.

Покройте поверхность грунтом (см. "Рекомендуемые грунтовки").

**Окрашенная, деревянная поверхность:** Соскоблите старую краску и очистите поверхность металлической щеткой или шпателем. Глянцевые поверхности дополнительно обработайте наждачной бумагой.

**Шпаклеванная поверхность:** Рекомендуемые грунтовки - 6-4, 44-2, 6-2. Если на поверхности видны жировые, щелочные, пигментные и другие пятна используйте блокирующий грунтовочный состав 17-921.

При подготовке площади особенное внимание уделите плоскостям, которые ранее были окрашены известняковыми и меловыми красками. Получить наилучший результат при окрашивании, можно полностью очистив поверхность от такого типа краски.

**Металлические поверхности:** Металлической щеткой удалите рыхлую ржавчину, обезжирьте поверхность и тщательно нанесите грунтовку для металлических поверхностей 6-208, 6-212, 90-712.

## Рекомендуемые грунтовки

Древесина	72-1,6-6,17-921
ДСП	77-102
Металлические поверхности	6-208,6-212, 7-852,90-712
Пластик	17-921
Штукатурка, кладка	6-603, 6-808
Оцинкованные поверхности	6-209,90-712
Алюминий	6-204,90-712,17-921
Гипсокартон	6-4,44-2,6-2

## Способы нанесения краски

**Малярный инструмент:** Пользуйтесь кисточками и валиками высшего качества или распылителем.

**Безвоздушный распылитель:** Давление 2000 psi, наконечник 0,38 - 0,53 мм.

**Кисточка:** Полиэстер / нейлон.

**Валик:** Длина ворса 0,95 – 1.9 см. (3/8" – 3/4")

**Разбавление:** Если требуется, разводите водой в пропорции: 118 мл. на 1 галлон (3,78л.) краски.

**Упаковка:** Галлон - 3,78 л./ 4,5 кг.  
Кварта - 0.946 л. / 1,12 кг.

## Внимание!

Перед началом работы хорошо перемешайте краску. Остерегайтесь сквозняков. Добиваясь желаемой толщины слоя покрытия, руководствуйтесь рекомендованным расходом. При нанесении краски на ранее окрашенную поверхность старая краска должна хорошо держаться.

Помните, что качество подготовки поверхности влияет на результат покраски.



Поставщик:

“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”

Тел. ( 495) 363-97-47, 773 80 88, Эл. почта: [info@valkor.ru](mailto:info@valkor.ru)

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

[www.valkor.ru](http://www.valkor.ru)