

Архитектурная краска
Тип

Алкид Модифицирован Уретаном

Описание продукта

Абсолютно лучшая глянцевая краска для внутренних и наружных работ. Уникальная алкидная формула и применение новейших технологий производства алкидных красок гарантируют превосходную укрывистость, непревзойденную растекаемость и несравненную устойчивость к истиранию.

Это идеальная алкидная краска для металла, пола, деревянных поверхностей, как для хозяев помещений, так и для профессионалов.

Рекомендуется для покраски хорошо подготовленного бетонного или деревянного пола, окон, дверей, металлических поверхностей, производственных помещений и оборудования.

Сфера применения

Пол бетонный

Пол деревянный

Металлические поверхности

Шпаклевка, штукатурка

Двери, окна, подоконники

Деревянные поверхности

Забор, крыша и т.п.

Производственное оборудование

Специфические особенности

Непревзойденная укрывистость

Непревзойденная антикоррозийная защита

Превосходная растекаемость

Превосходная устойчивость к оттиранию

Легкое удаление пятен

Превосходная адгезия с поверхностью

Долговечная алкидная формула

Возможна колеровка в более 1800 оттенков

Краска не содержит свинец

Незначительный запах

Повышенная износостойкость

Ограничения

Не рекомендуется красить, при температуре поверхности ниже +10°C.

За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу!!!

Алкидная Глянцевая Краска Класса Премиум Для Внутренних и Наружных Работ
Информация о базах и колеровке краски

С пигментами PITTSBURGH® Paints Custom и при помощи компьютерной программы „THE VOICE OF COLOR®“ колеруются более чем в 1800 оттенков.

Базы:

54-452 Супер белая краска

54-309 Черная краска

54-410 Белая, база для колеровки светлых оттенков

54-150 База для колеровки оттенков


средней интенсивности

54-200 База для колеровки темных

оттенков

54-300 База для колеровки очень темных,

ярких оттенков


Данные о продукте

Глянцевая

Глянцевитость от 85 до 100 (по 60° шкале гляцевитости).

ИВ*: Не превышает 375.00г/л.

Расход материала: 37-46 м² /3,78 л.

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, неровностях и других дефектах поверхности. Укрывистость может меняться в зависимости от степени разбавления краски и качества нанесения грунтовки.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 4,4 кг. +/- 91 г.

Содержание сухого вещества по объему*: 51,4% +/- 2%.

Содержание сухого вещества по весу*: 67,5% +/- 2%.

Перемешивание: мешалкой, лопаткой.

Чистка*: высококачественный Уайт-спирит

*Представлены данные базы 54-452.

Время высыхания:

Пыль не липнет: после 5 часов.

Перестаёт быть липкой: после 8 часов.

Перекрашивать: после 24 часов.

Полное затвердевание: после 30 дней.

Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха



Система сертификации ГОСТ Р Госстандарта России

АЕ 83

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 77.01.16.231.П.075455.11.06 действительно до
21.11.2011г.



Выгоднее красить качественно

www.valkor.ru



Архитектурная краска

Алкидная Глянцевая Краска Класса Премиум
Для Внутренних и Наружных Работ**Подготовка поверхности**

Поверхность перед покраской должна быть чистой и сухой. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами.

Неокрашенные деревянные поверхности (новые): шлифуются до требуемой гладкости. Сучки и другие смолистые места промываются ацетоном.

Окрашенная, деревянная поверхность: Соскоблите старую краску шпателем. Глянцевые участки дополнительно обработайте наждачной бумагой. Применяйте грунтовки 77-109, 17-921.

Шпаклеванная поверхность: Применяйте грунтовки 6-4, 4-603, 6-808, 17-921.

Если на поверхности видны жировые, щелочные, пигментные и другие пятна используйте блокирующий грунтовочный состав 17-21.

Неокрашенная штукатурка, кирпичная кладка, бетон: Новую штукатурку рекомендуется грунтовать и красить спустя 30 дней. Рекомендуемые грунтовки 6-4, 4-603, 6-808, 17-921.

При подготовке площади особое внимание уделите плоскостям, которые ранее были окрашены известняковыми и меловыми красками. Получить наилучший результат при окрашивании, можно полностью очистив поверхность от такого типа краски.

Металлические поверхности: Металлической щеткой удалите рыхлую ржавчину, обезжирьте поверхность и тщательно нанесите грунтовку для металла 6-208, 6-204 или 6-209.

Рекомендуемые грунтовки

Алюминий	6-204,90-712
Желтая медь	6-204,90-712
Бетон, кирпичная кладка	6-7, 6-12
Медь	6-204,90-712
Железо	6-208,6-212,90-712
Гальванизированная сталь	6-204,90-712
Гипсокартон	6-4, 17-921
Штукатурка	4-603, 6-4
Деревянные поверхности	6-855,77-109, 17-921

Способы нанесения краски

Малярный инструмент: Пользуйтесь кисточками и валиками высшего качества или распылителем. Где требуется, нанесите второй слой краски.

Безвоздушный распылитель: Давление 2000 psi, наконечник 0,015 - 0,021 mm.

Кисточка: высококачественной, натуральной кисточкой.

Валик: Длина ворса 0,5 - 0,95 см (3/16" – 3/8").

Разбавление: НЕ РАЗБАВЛЯТЬ

Упаковка: Галлон - 3,78 л./ 4,4 кг.
Кварта - 0.946 л. / 1,1 кг.

Внимание!

Перед началом работы хорошо перемешайте краску. Остерегайтесь сквозняков. Добиваясь желаемой толщины слоя покрытия, руководствуйтесь рекомендованным расходом. При нанесении на ранее окрашенную поверхность, старая краска должна хорошо держаться.

Помните, что качество подготовки поверхности влияет на результат покраски!!!

**Поставщик:****“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”**Тел. (495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: info@valkor.ru

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

www.valkor.ru