

Архитектурная грунтовка
SPEEDHIDE®
**Быстросохнущая Грунтовка
Для Внутренних Работ**
Тип

Винил Акрил Латексная

Информация о базах и колеровке
Описание продукта

Профессиональная грунтовка высшего качества. Грунтовка **SPEEDHIDE® 6-2** обладает повышенной способностью пропитывать поверхность, заполнять микропоры и неровности на поверхности.


Грунтованная поверхность становится равномерно матовой, гладкой и однородной.

Грунтовка предназначена для внутренних стен, потолков, штукатурки, шпаклёвки и гипсокартона.

Сотни оттенков можно заколеровать при помощи пигментов **PITTSBURGH® Paints Custom** и компьютерной программы „**THE VOICE OF COLOR®**“

Базы:

6-2 Белая (консистенция жидкой сметаны)


Сфера применения

Гипсокартон
Шпаклеванные поверхности
Кирпичная кладка
Пористый бетон
Цементные блоки
Штукатурка

Специфические особенности

Прекрасная адгезия
Связывает меловые остатки на поверхности
Быстро высыхает
Обеспечивает однородность глянца
Уменьшает неровности поверхности
Моется мыльной водой
Практически не имеет запаха

Ограничения

Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта ниже +10°C и выше +30°C, а также температура поверхности ниже, чем 3°C от точки росы. Избегайте сквозняков в момент применения. Не рекомендуется для грунтовки полов.

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№77.01.16.231.П.075456.11.06 действительно до 21/11/2011г

Данные о продукте

Глянцевитость: Матовая: от 0 до 5 (по шкале гляцевитости 60 & 85 °).

ИВ*: Не превышает (0.77 lbs/галл) 92,40 г/л)

Расход материала: 32-42 м²/3,78 л.

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, неровностях и других дефектах поверхности. Укрывистость может меняться в зависимости от степени разбавления краски и качества нанесения грунтовки.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 5,00кг +/- 91 г.

Содержание сухого вещества по объему*: 28% +/- 2%.

Содержание сухого вещества по весу*: 44% +/- 2%.

Вязкость: от 84 до 94 KU.

Перемешивание: строительным миксером (медленно), лопаткой.

Очистка инструмента: мыльной водой.

*Предоставлены данные базы 6-2.

Время высыхания:

Пыль перестает липнуть: после 10 минут.

Нанесение следующего слоя возможно: после 4 часа.

Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха



Выгоднее красить качествен

www.valkor.ru

Архитектурная грунтовка**SPEEDHIDE®****Быстросохнущая Грунтовка
Для Внутренних Работ****Подготовка поверхности**

Поверхность перед покраской должна быть чистой и сухой. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами.

Неокрашенные деревянные поверхности (новые): шлифуются до требуемой гладкости. Сучки и другие смолистые места промойте ацетоном и после высыхания нанесите блокирующую грунтовку 17-921. Перед покраской грунтуйте всю поверхность полностью (см. "Рекомендуемые грунтовки").

Окрашенная, деревянная поверхность: Соскоблите старую краску и очистите поверхность металлической щеткой или шпателем. Глянцевые участки дополнительно обработайте наждачной бумагой. Рекомендуемые грунтовки 4-603, 17-921, 77-109.

Шпаклеванная поверхность: Перед покраской необходимо удалить пыль влажной тряпочкой или губкой и нанести грунтовку 6-4. Если на поверхности видны жировые, щелочные, пигментные и другие пятна, используйте блокирующую грунтовку 17-921.

Неокрашенная штукатурка, кирпичная кладка, бетон: Вновь оштукатуренную поверхность рекомендуется грунтовать и красить после 30 дней. Рекомендуемые грунтовки 4-603, 6-808, 17-921.

При подготовке поверхности особое внимание уделите плоскостям, которые ранее были окрашены известняковыми и меловыми красками. Получить наилучший результат при окрашивании, можно полностью очистив поверхность от такого типа краски.

Металлические поверхности: Металлической щеткой удалите рыхлую ржавчину, обезжирьте поверхность и тщательно покройте грунтом для металлических поверхностей 6-208, 6-204, 6-209.

Рекомендуемые грунтовки

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Способы нанесения краски

Малярный инструмент: Пользуйтесь кисточками и валиками высшего качества или распылителем.

Безвоздушный распылитель: Давление 2000 psi, наконечник 0,015 - 0,021 mm.

Кисточка: Полиэстер / нейлон.

Валик: Длина ворса 0,95 – 1.9 см (3/8" – 3/4").

Разбавление: Если требуется, разводите водой 236 мл на 1 галлон (3,78л).

Внимание!

Перед началом работы хорошо перемешайте грунтовку.

Добиваясь желаемой толщины слоя покрытия, руководствуйтесь рекомендованным расходом. При нанесении на ранее окрашенную поверхность, старая краска должна хорошо держаться.

Помните, что качество подготовки поверхности влияет на конечный результат покраски!!!

Всегда работайте в спец. одежде, перчатках и защитных очках.

Упаковка: Галлон - 3,78 л./ 5,0 кг.
Ведро (5 галлонов) - 18,9 л. / 25,0 кг.

**Поставщик:****“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”**Тел. (495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: info@valkor.ru

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

www.valkor.ru