



SPEEDHIDE® Цинк Хромат Алкидный Грунт По Металлу Для Внутренних и Наружных Работ

Тип

Алкидный

Описание продукта

Грунт высшего качества для металлических поверхностей и алюминия.

Благодаря уникальному химическому составу, грунтовка обеспечивает превосходную адгезию с металлическими поверхностями и антикоррозийную защиту на много гарантированных лет.

Сфера применения

Металлические поверхности

Алюминий

Специфические особенности

Превосходная адгезия

Стойкость к оксидации

Превосходная укрывистость

Превосходная антикоррозийная защита

Ограничения

Не рекомендуется красить, когда температура воздуха и поверхности ниже +10°C и выше +30°C, когда температура грунтовки ниже +10°C. Избегайте сквозняков.

Не используйте продукт поздно вечером, когда повышается конденсация или перед дождём.

Берегите продукт от замерзания.

Данная грунтовка не предназначена для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

Информация о базах и колеровке

Базы:

6-204 Желтый (консистенция жидкой сметаны)

НЕ КОЛЕРУЕТСЯ

Данные о продукте

Глянцевитость: Матовая: от 5 до 10 (по 60° шкале глянцевитости). **ИВ*:** Не превышает (3,20 lbs./гм²/3,78 л.галл.) 384,00 г/л

Расход материала: 41 - 51 м²/3,78 л.

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, неровностях и других изъянах поверхности. Расход может меняться в зависимости от степени разбавления и качества нанесения грунтовки.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 5,2 кг. +/- 91 г

Содержание сухого вещества по объему*: 50,5% +/- 2%.

Содержание сухого вещества по весу*: 72% +/- 2%.

Перемешивание: строительным миксером (медленно), лопаткой. **Очистка инструмента:** Уайт-спиритом.

*Предъявлены данные базы 6-204.

Время высыхания:

Можно прикасаться: после 3-4 часов.

Наносить следующий слой: после 8-10 часов.

Красить: после 8-10 часов

Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха



Система сертификации ГОСТ Р Госстандарта России

АЕ 83

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 77.01.16.231.П.075455.11.06
действительно до 21.11.2011г.



Выгоднее красить качественно

www.valkor.ru

SPEEDHIDE® Цинк Хромат Алкидная Грунт По Металлу Для Внутренних и Наружных Работ

Подготовка поверхности

Поверхность перед грунтовкой должна быть чистой и сухой. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами.

Оцинкованные поверхности: Тщательно обезжирьте поверхность сухим уайт спиртом (не жирным) или ацетоном и равномерно нанесите грунтовку **SPEEDHIDE® 6-209**. Нанесите дополнительный слой грунтовки на острые углы.

Металлические поверхности: Металлической щеткой удалите рыхлую ржавчину, обезжирьте поверхность и тщательно нанесите грунтовку **SPEEDHIDE® 6-208, 6-209, 6-204**.

Алюминий: Тщательно обезжирьте поверхность сухим уайт спиртом (не жирным) или ацетоном и равномерно нанесите грунтовку **SPEEDHIDE® 6-204**. Нанесите дополнительный слой грунтовки на острые углы.

Рекомендуемые грунтовки

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Способы нанесения краски

Малярный инструмент: Пользуйтесь кисточками и валиками высшего качества.

Безвоздушный или воздушный распылитель

Кисточка: высококачественная - натуральная

Валик: Длина ворса 0,95 – 1.9 см (3/8" – 3/4").

Разбавление: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

Внимание!

Перед началом работы хорошо перемешайте грунтовку.

Для получения достаточной толщины слоя покрытия исходите из рекомендованного расхода.

При нанесении на ранее окрашенную поверхность старая краска должна хорошо держаться.

Помните, что качество подготовки поверхности влияет на конечный результат покраски!!!



Поставщик:

“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”

Тел. (495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: info@valkor.ru

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

www.valkor.ru