

**Архитектурная грунтовка**
**SPEEDHIDE® Выравнивающая Поверхность Грунтовка  
Для Внутренних Работ**
**Тип**

Акрил Винил Латексная

**Информация о базах и колеровке**
**Описание продукта**

Профессиональная грунтовка высшего качества. Грунтовка **SPEEDHIDE® 6-4** обладает замечательной способностью прятать микропоры, неровности, неоднородную глянецовитость и микро царапины на поверхности.


Грунтованная поверхность становится равномерно матовой, гладкой и однородной.

Грунтовка предназначена для внутренних стен, потолков, штукатурки, шпаклёвки и гипсокартона.

Сотни оттенков можно заколеровать при помощи пигментов **PITTSBURGH® Paints Custom** и компьютерной программы „**THE VOICE OF COLOR®**“

Базы:

6-4 Белая (консистенция жидкой сметаны)


**Сфера применения**

Гипсокартон  
Шпаклеванные поверхности  
Кирпичная кладка  
Пористый бетон  
Цементные блоки  
Штукатурка

**Специфические особенности**

Прекрасная адгезия  
Связывает меловые остатки на поверхности  
Быстро высыхает  
Обеспечивает однородность глянца  
Уменьшает неровности поверхности  
Моется мыльной водой  
Практически не имеет запаха

**Ограничения**

Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта ниже +10°C и выше +30°C, а также температура поверхности ниже, чем 3°C от точки росы. Избегайте сквозняков в момент применения. Не рекомендуется для грунтовки полов.

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№77.01.16.231.П.075456.11.06 действительно  
до 21/11/2011г

**Данные о продукте**

**Глянецовитость:** Матовая: от 0 до 5 (по шкале глянецовитости 60 & 85 °).

**ИВ\*:** Не превышает (0.77 lbs/галл) 92,40 г/л

**Расход материала:** 27-37 м<sup>2</sup>/3,78 л.

**Замечание:** в расходе не учтены потери при разливе, неровностях и других дефектах поверхности. Укрывистость может меняться в зависимости от степени разбавления краски и качества нанесения грунтовки.

**Вес 1 галлона (3,78л)\*:** 5,00кг +/- 91 г.

**Содержание сухого вещества по объему\*:** 26,2% +/- 2%.

**Содержание сухого вещества по весу\*:** 43,8% +/- 2%.

**Вязкость:** от 97 до 107 KU.

**Перемешивание:** строительным миксером (медленно), лопаткой.

**Очистка инструмента:** мыльной водой.

\*Предоставлены данные базы 6-4.

**Время высыхания:**

Пыль перестает липнуть: после 30 минут.

Нанесение следующего слоя возможно: после 1 часа.

Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха



**Выгоднее красить качествен**

[www.valkor.ru](http://www.valkor.ru)

**Подготовка поверхности**

Поверхность перед покраской должна быть чистой и сухой. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами.

**Неокрашенные деревянные поверхности (новые):** шлифуются до требуемой гладкости. Сучки и другие смолистые места промойте ацетоном и после высыхания нанесите блокирующую грунтовку 17-921. Перед покраской грунтуйте всю поверхность полностью (см. "Рекомендуемые грунтовки").

**Окрашенная, деревянная поверхность:** Соскоблите старую краску и очистите поверхность металлической щеткой или шпателем. Глянцевые участки дополнительно обработайте наждачной бумагой. Рекомендуемые грунтовки 4-603, 17-921, 77-109.

**Шпаклеванная поверхность:** Перед покраской необходимо удалить пыль влажной тряпочкой или губкой и нанести грунтовку 6-4. Если на поверхности видны жировые, щелочные, пигментные и другие пятна, используйте блокирующую грунтовку 17-921.

**Неокрашенная штукатурка, кирпичная кладка, бетон:** Вновь оштукатуренную поверхность рекомендуется грунтовать и красить после 30 дней. Рекомендуемые грунтовки 4-603, 6-808, 17-921.

При подготовке поверхности особое внимание уделите плоскостям, которые ранее были окрашены известняковыми и меловыми красками. Получить наилучший результат при окрашивании, можно полностью очистив поверхность от такого типа краски.

**Металлические поверхности:** Металлической щеткой удалите рыхлую ржавчину, обезжирьте поверхность и тщательно покройте грунтом для металлических поверхностей 6-208, 6-204, 6-209.

**Рекомендуемые грунтовки**

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

**Способы нанесения краски**

**Малярный инструмент:** Пользуйтесь кисточками и валиками высшего качества или распылителем.

**Безвоздушный распылитель:** Давление 2000 psi, наконечник 0,015 - 0,021 mm.

**Кисточка:** Полиэстер / нейлон.

**Валик:** Длина ворса 0,95 – 1.9 см (3/8" – 3/4").

**Разбавление:** Если требуется, разводите водой 236 мл на 1 галлон (3,78л).

**Внимание!**

Перед началом работы хорошо перемешайте грунтовку.

Добиваясь желаемой толщины слоя покрытия, руководствуйтесь рекомендованным расходом. При нанесении на ранее окрашенную поверхность, старая краска должна хорошо держаться.

**Помните, что качество подготовки поверхности влияет на конечный результат покраски!!!**

Всегда работайте в спец. одежде, перчатках и защитных очках.



PITTSBURGH  
PAINTS

**Поставщик:**

“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”

Тел. ( 495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: [info@valkor.ru](mailto:info@valkor.ru)

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

[www.valkor.ru](http://www.valkor.ru)