



Архитектурная краска Speedhide® Высококачественная Матовая Краска Для Внутренних Стен и Потолков

Тип

Винил - Акрил – Латекс

Описание продукта

Профессиональная краска высшего качества на водной основе. Краска Speedhide® 6-45 специально создана для профессиональных маляров выполняющих покраску стен и потолков в квартирах, домах и офисах.

Краска предназначена как для новой покраски, так и для перекраски ранее окрашенных поверхностей.

Краска Speedhide® 6-45 специально составлена для максимальной маскировки небольших неровностей и мини царапин.

Сфера применения

Стены, потолки
Штукатурка, шпаклевка
Кирпичная кладка
Грунтованные металлические поверхности
Гипсокартон

Специфические особенности

Хорошая адгезия
Отличная укрывистость
Однородно матовая поверхность
Окрашенная поверхность легко подкрашивается
Загрязнения хорошо смываются водой
Высокая стойкость к истиранию
Нет разводов и капель после покраски
Маскирует неровности и мини царапины

Ограничения

Не рекомендуется красить, при температуре поверхности ниже +10°C и выше +30°C.
Избегайте сквозняков во время покраски.
Берегите краску от замерзания. Не рекомендуется красить пол.

Информация о базах и колеровке

С пигментами PITTSBURGH® Paints Custom и при помощи компьютерной программы „THE VOICE OF COLOR®“ колеруются более чем в 1800 оттенков

Базы:

6-45 Белая база
6-70 Белая или база для колеровки светлых оттенков.



Данные о продукте

Глянцевитость краски: Матовая
Степень матовости от 0 до 5 (по 60° шкале глянецности)
ИВ*: < 50 г/л. (0.7 lbs./gal.)

Расход материала: 37 м²/3,78 л.

Замечание: Расход может меняться в зависимости от пористости поверхности, степени разбавления и способов нанесения краски.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 5,2 кг. +/- 91 г.

Содержание сухого вещества по объему*: 32% +/- 2%.

Содержание сухого вещества по весу*: 50% +/- 2%.

Перемешивание: малярным миксером (медленно), лопаткой.

Чистка: мыльной водой.

*Предоставлены данные базы 6-45

Время высыхания:

Пыль не липнет: после 30 минут.
Перестаёт быть липкой: после 1 часа.
Перекрашивать: после 4 часов.

Испачканные участки чистить после 14 дней.

Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 77.01.16.231.П.075456.11.06



Выгоднее красить качественно

www.valkor.ru



Архитектурная краска Speedhide® Высококачественная Матовая Краска Для Внутренних Стен и Потолков

Подготовка поверхности

Поверхность перед покраской должна быть чистой и сухой. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами.

Неокрашенные деревянные поверхности (новые): шлифуются до требуемой гладкости. Сучки и другие смолистые места промойте ацетоном и после высыхания нанесите блокирующую грунтовку 17-921. Перед покраской грунтуйте всю поверхность полностью (см. "Рекомендуемые грунтовки").

Окрашенная, деревянная поверхность: Соскоблите старую краску и очистите поверхность металлической щеткой или шпателем. Глянцевые участки дополнительно обработайте наждачной бумагой. Рекомендуемые грунтовки

4-603, 17-921, 77-109.

Шпаклеванная поверхность: Перед покраской необходимо удалить пыль влажной тряпочкой или губкой и нанести грунтовку 6-4. Если на поверхности видны жировые, щелочные, пигментные и другие пятна, используйте блокирующую грунтовку 17-921.

Неокрашенная штукатурка, кирпичная кладка, бетон: Вновь оштукатуренную поверхность рекомендуется грунтовать и красить после 30 дней. Рекомендуемые грунтовки 4-603, 6-808, 17-921.

При подготовке поверхности особое внимание уделите плоскостям, которые ранее были окрашены известняковыми и меловыми красками. Получить наилучший результат при окрашивании, можно полностью очистив поверхность от такого типа краски.

Металлические поверхности: Металлической щеткой удалите рыхлую ржавчину, обезжирьте поверхность и тщательно покройте грунтом для металлических поверхностей 6-208, 6-212, 90-712.

Рекомендуемые грунтовки

Древесина	72-1,6-6,17-921
ДСП	77-102
Металлические поверхности	6-208,6-212, 7-852,90-712
Пластик	17-921
Штукатурка, кладка	4-603, 6-808
Оцинкованные поверхности	6-209,90-712
Алюминий	6-204,90-712
Гипсокартон	6-4
Пятна	17-921, 4-603

Способы нанесения краски

Малярный инструмент: Пользуйтесь кисточками и валиками высшего качества или распылителем.

Распылитель: Давление 1000 psi, наконечник 0,015 - 0,021 mm

Кисточка: Полиэстер / нейлон.

Валик: Длина ворса 0,95 – 1.9 см (3/8" – 3/4").

Разбавление: Если требуется, разбавить водой 118 мл. на 1 галлон (3,78л.) краски.

Внимание!

Перед началом работы хорошо перемешайте краску. Остерегайтесь сквозняков.

Добиваясь желаемой толщины слоя покрытия, руководствуйтесь рекомендованным расходом.

При нанесении на ранее окрашенную поверхность, старая краска должна хорошо держаться.

Помните, что качество подготовки поверхности влияет на конечный результат покраски!!!

Упаковка: Галлон - 3,78 л./ 5,2 кг.
Ведро (5 галлонов) - 18,9 л. / 26,0 кг



Поставщик:

“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”

Тел. (495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: info@valkor.ru

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

www.valkor.ru