

Архитектурная грунтовка SPEEDHIDE® Изолирующая (Герметизирующая) Поверхность Фасадная Грунтовка**Тип**

Акрил Латексная

Информация о базах и колеровке**Описание продукта**

SPEEDHIDE® - акрил - латексная связывающая (глубинная) грунтовка, предназначена для изоляции и герметизации пористых поверхностей, подвергаемых атмосферному воздействию.

Не колеруется

Базы:
6-808 Прозрачная**Сфера применения**

Кирпичная кладка, кирпич
Пористые цементные поверхности
Цементные блоки
Штукатурка

Специфические особенности

Прекрасная адгезия
Связывает меловые остатки на поверхности
Быстро высыхает
Укрепляет поверхность
Нормализует щелочность поверхности

Ограничения

Не рекомендуется грунтовать, когда температура воздуха, поверхности или продукта ниже +10°C и выше +30°C, а также при температуре покрываемой поверхности ниже, чем 3°C от точки росы.

Не применяйте продукт поздно вечером, когда повышается конденсация или перед дождём.

Берегите продукт от замерзания.

Данная грунтовка не предназначена для поверхностей, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

Один слой влажного покрытия должен быть 6,5-76,2 микронов. Не наносите грунтовку толстым слоем.

Особенно пористым и меловым поверхностям может понадобиться нанесение двух слоев грунтовки.

Данные о продукте**Глянцевитость:** Прозрачная**ИВ*:** Не превышает (0.53 lbs./галл.) 64,00 г/л**Расход материала:** 50-60 м²/3,78 л.

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, неровностях и других изъянах поверхности. Расход может меняться в зависимости от степени разбавления и качества нанесения грунтовки.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 3,9 кг. +/- 91 г.**Содержание сухого вещества по объему*:** 13,5% +/- 2%**Содержание сухого вещества по весу*:** 15,1% +/- 2%.**Перемешивание:** строительным миксером (медленно), лопаткой.**Очистка инструмента:** мыльной водой.

*Предоставлены данные базы 6-808.

Время высыхания:

Пыль не липнет:

после 30 минут.

Наносить второй слой грунтовки:

после 4 часов.

Красить можно:

после 4 часов.

Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 77.01.16.231.П.075456.11.06 действительно до
21/11/2011г.

**Выгоднее красить качественно**www.valkor.ru

**Архитектурная грунтовка SPEEDHIDE® Изолирующая (Герметизирующая) Поверхность Фасадная Грунтовка****Подготовка поверхности**

Поверхность перед покраской должна быть чистой и сухой. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами.

Неокрашенные деревянные поверхности (новые): шлифуются до требуемой гладкости. Сучки и другие смолистые места промойте ацетоном и после высыхания нанесите блокирующую грунтовку 17-921. Перед покраской грунтуйте всю поверхность полностью (см. "Рекомендуемые грунтовки").

Окрашенная, деревянная поверхность: Соскоблите старую краску и очистите поверхность металлической щеткой или шпателем. Глянцевые участки дополнительно обработайте наждачной бумагой. Рекомендуемые грунтовки 4-603, 17-921, 77-109.

Шпаклеванная поверхность: Перед покраской необходимо удалить пыль влажной тряпочкой или губкой и нанести грунтовку 6-4. Если на поверхности видны жировые, щелочные, пигментные и другие пятна, используйте блокирующую грунтовку 17-921.

Неокрашенная штукатурка, кирпичная кладка, бетон: Вновь оштукатуренную поверхность рекомендуется грунтовать и красить после 30 дней. Рекомендуемые грунтовки 4-603, 6-808, 17-921.

При подготовке поверхности особое внимание уделите плоскостям, которые ранее были окрашены известняковыми и меловыми красками. Получить наилучший результат при окрашивании, можно полностью очистив поверхность от такого типа краски.

Металлические поверхности: Металлической щеткой удалите рыхлую ржавчину, обезжирьте поверхность и тщательно покройте грунтом для металлических поверхностей 6-208, 6-204, 6-209.

Рекомендуемые грунтовки

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Способы нанесения краски

Малярный инструмент: Пользуйтесь кисточками и валиками высшего качества или распылителем.

Распылитель: Давление 1000 psi, наконечник 0,011 - 0,017 mm

Кисточка: Полиэстер / нейлон.

Валик: Длина ворса 0,95 – 1.9 см (3/8" – 3/4").

Разбавление: Для очень пористых поверхностей не разбавлять. В случаях, когда требуется более жидкая форма грунтовки, разбавить небольшим количеством воды.

Упаковка: Галлон - 3,78 л./ 3,9 кг.
Ведро (5 галлонов) - 18,9 л. / 19,5 кг.

Внимание!

Перед началом работы хорошо перемешайте грунтовку.

Добиваясь желаемой толщины слоя покрытия, руководствуйтесь рекомендованным расходом. При нанесении на ранее окрашенную поверхность, старая краска должна хорошо держаться.

Помните, что качество подготовки поверхности влияет на конечный результат покраски.

Всегда работайте в спец. одежде, перчатках и защитных очках.

**Поставщик:**

“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”

Тел. (495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: info@valkor.ru

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

www.valkor.ru