

Архитектурная грунтовка

**REZ® Алкидная Грунтовка Для Дерева (Палубная)
Для Наружных Работ****Тип**

Алкидная

Описание продукта

Алкидная грунтовка премиум класса специально создана для нанесения на новые или перекрашиваемые поверхности древесины в том числе твердые ее породы (кедр, красное дерево и т.п.).

Применяется для горизонтальных (пол, веранда) и вертикальных поверхностей.

Закрашивать можно акриловыми или алкидными красками.

Сфера применения

Деревянные фасады

Забор, облицовочная доска

Палуба, терраса и т.п.

Кедр, лиственница

Красное дерево

Любые сорта дерева

Специфические особенности

Превосходная адгезия

Превосходная укрывистость

Прекрасная герметизация поверхности

Антисептик

Стойкая к плесени

Ограничения

Не рекомендуется красить, когда температура воздуха и поверхности ниже +10°С и выше +30°С, когда температура грунтовки ниже +10°С.

Избегайте сквозняков.

Не используйте продукт поздно вечером, когда повышается конденсация или перед дождем.

Берегите продукт от замерзания.

Данная грунтовка не предназначена для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.


Внимание: Грунтованную поверхность закрасить в течении двух недель!!!

Информация о базах и колеровке

Сотни оттенков можно заколеровать при помощи пигментов PITTSBURGH® Paints Custom и компьютерной программы „THE VOICE OF COLOR®“

Базы:

77-109 – Белая (консистенция жидкой сметаны)

**Данные о продукте****Глянцевитость:**

Полуматовая - от 0 до 25

IV*: Не превышает (2,83lbs./галл.) 34%

Расход материала:

Ровная поверхность 37-46²/ 3,78 л

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, повышенных неровностях и других дефектах поверхности. Расход может меняться в зависимости от пористости и шероховатости древесины.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 5,0 кг. +/- 91 г.

Содержание сухих веществ по объему*: 56,2% +/- 2%.

Содержание сухих веществ по весу*: 74,1% +/- 2%.

Перемешивание: лопаткой.

Чистка: Минеральный растворитель Leptyne® 21-263

Вязкость: от 14 до 18 сек.

*Предъявлены данные базы 77-109

Время высыхания:

Не липнет: после 8-12 часов.

Красить: после 24 часов.

Полное созревание: после 24-48 часов.

Время высыхания рассчитано при температуре +25 °C и 50% влажности воздуха

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.231.П.075455.11.06 действительно до 21.11.2011г.



Выгоднее красить качественно

www.valkor.ru



Архитектурная грунтовка

REZ®

Серия 77-109

REZ® Алкидная Грунтовка Для Дерева (Палубная)
Для Наружных Работ

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, чистой, без жировых пятен. Постарайтесь, как можно более тщательно убрать старое покрытие. Все гвозди забейте на 2 миллиметра глубже и зашпаклюйте пористой шпаклёвкой по дереву. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами.

Неокрашенные деревянные поверхности (новые): Шлифуются до требуемой гладкости. Сучки и другие смолистые места промываются ацетоном.

Окрашенная, деревянная поверхность: Соскоблите старую краску шпателем. Глянцевые участки дополнительно обработайте наждачной бумагой. Применяйте грунтовки 17-921 или 77-109.

Новые поверхности из твердых пород дерева: Шлифуются до требуемой гладкости. Сучки и другие смолистые места промываются ацетоном. Грунтовка оставляется на поверхности неокрашенной на 72 часа. В случае если по прошествии этого времени на грунтованной древесине показались желтые пятна танинов, необходимо нанести второй слой грунтовки.

Перед покраской тщательно прочтайте описание и руководствуйтесь инструкциями по работе с материалом.

Рекомендуемые грунтовки

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Способы нанесения краски

Малярный инструмент: Пользуйтесь натуральными кисточками высшего качества или распылителем.

Кисточка: Высококачественная - натуральная.

Валик: Длина ворса 0,95 – 1,9 см. (3/8" – 3/4").

Допустимые температуры во время нанесения покрытия:

Продукт: 10°C – 32°C

Воздух: 10°C – 38°C

Поверхность: 10°C – 38°C

Внимание!

Перед началом работы хорошо перемешайте грунтовку.

Добиваясь желаемой толщины слоя покрытия, руководствуйтесь рекомендованным расходом.

При нанесении на ранее окрашенную поверхность, старая краска должна хорошо держаться.

Помните, что качество подготовки поверхности влияет на конечный результат покраски!!!

Всегда работайте в спец. одежде, перчатках и защитных очках.

Разбавление: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.



Поставщик:

“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”

Тел. (495) 363-97-47, 773 80 88., Эл. почта: info@valkor.ru

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. РА 15272, США

www.valkor.ru