

**REZ®**

Серия 77-30

Архитектурные покрытия REZ® - Быстросохнувший Грунтовочный Лак Для Внутренних Работ**Тип** **Информация о базах и колеровке**

Виниловый Сополимер Толуола

Описание продукта

Высококачественный, быстросохнувший грунтовочный лак REZ® для внутренних деревянных поверхностей. Грунтовочный лак REZ® рекомендуется для новых и тонированных пропитками деревянных поверхностей. Применяется как грунт перед нанесением лаков, красок и эмалей.

На новые деревянные поверхности наносится в один или два слоя.

77-30 - прозрачный
Не колеруется

Сфера применения

Паркет, половая доска
Мебель
Двери
Окна
Полы в спортзалах, коридорах, кабинетах

Специфические особенности

Превосходная адгезия
Превосходно закрепляет поверхность
Превосходно заполняет поры дерева
Легко шлифуется
Быстро сохнет

Ограничения

Не рекомендуется наносить грунтовочный лак на поверхность при температуре ниже +10°C и выше +38°C.

Берегите лак от открытого огня!

Данные о продукте

Глянцевитость: не устанавливается

ИВ*: Не превышает 536,00 гр./л. (4,47 lbs./gal.)

Расход материала: 46-65 м²/3,78 л.

Замечание: В расходе не учтены потери при разливе, неровностях и других дефектах поверхности. Расход может, меняться в зависимости от пористости и шероховатости поверхности.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 3,2 кг. +/- 91 г.

Содержание сухих веществ по объему: 29% +/- 2%.

Содержание сухих веществ по весу: 36% +/- 2%.

Перемешивание: лопаткой.

Чистка: Уайт спирт Leptyne® 21-263, 21-300

Вязкость: 30 до 80 сек.

Время высыхания:

Можно прикасаться: после 2 часов

Наносить следующий слой: после 3 часов

Можно шлифовать: после 3 часов

Полное затвердевание: 24 часа

Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха

**САНИТАРНО
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**№ 77.01.16.231.П.075452.11.06
действительно до 21.11.2011г.**



Выгоднее красить качественно

www.valkor.ru

Архитектурные покрытия REZ® - Быстросохнущий Грунтовочный Лак Для Внутренних Работ

Подготовка поверхности

Перед нанесением грунтовочного лака поверхность должна быть сухой, чистой, без жировых пятен и воска. Для получения наилучшего результата, после шлифовки деревянной поверхности произведите:

1. Полировку
2. Пыль после полировки уберите пылесосом и влажной тряпкой.

Для изменения оттенка деревянной поверхности, перед нанесением грунтовочного лака, используйте тонирующую пропитку REZ® 77-560

Перед нанесением лаков, красок или эмалей, легко шлифуйте поверхность шлифовальной сеткой или синтетическим металловолокном. Пыль после шлифовки уберите пылесосом и влажной тряпкой.

Рекомендуемые грунтовки

Нет

Способы нанесения лака

Малярный инструмент: Пользуйтесь кисточками высшего качества, аппликатором или безвоздушным распылителем.

Кисточка: Высококачественная - натуральная.

Валик: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Допустимые температуры во время нанесения покрытия:

Продукт: 10°C – 32°C

Воздух: 10°C – 38°C

Поверхность: 10°C – 38°C

Разбавление: Не разбавлять

Упаковка: 1 галлон - 3,78 л., 1 кварта – 0,946л.

Внимание!

Грунтовочный лак не рекомендуется использовать при очень высокой температуре воздуха (выше 38°C).

Перед началом работы тщательно перемешайте!!! Всегда работайте в спец. одежде, перчатках и защитных очках. Остерегайтесь сквозняков.

Для достижения достаточной толщины слоя, грунтовочный лак наносите исходя из указанного расхода. Помните, что качество подготовки поверхности влияет на качество покрытия.



Поставщик:

“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”

Тел. (495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: info@valkor.ru

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

www.valkor.ru