

### Архитектурная краска

### 100 % Акриловая Матовая (яичная скорлупа) Краска Для Внутренних Работ Класса Премиум

#### Тип

100% Акриловая

#### Описание продукта

Абсолютно лучшая краска для внутренних работ. **MANOR-HALL®** серии **89-6** – это 100% акриловая краска, обладающая превосходными эксплуатационными качествами и соответствующая высочайшим требованиям потребителей. Уникальная 100% акриловая формула **MANOR-HALL®** гарантирует превосходную адгезию даже с глянцевыми поверхностями и с поверхностями прежде покрытыми алкидными красками. Краска отличается повышенной устойчивостью к истиранию и отличной эластичностью. Повышенное количество двуокиси титана (TiO<sub>2</sub>) обеспечивает непревзойденную укрывистость краски на стенах и потолках.

#### Сфера применения

Стены  
Гипсокартон  
Обои (без металлического рисунка)  
Грунтованные металлические поверхности  
Кухня, детская комната, гостиная и т.п.  
Коридор и т.п.  
Ванная комната

#### Специфические особенности

Непревзойденная укрывистость - повышенное количество двуокиси титана (TiO<sub>2</sub>)  
Превосходная адгезия с глянцевыми поверхностями  
Повышенная устойчивость к оттиранию  
Легкое удаление пятен  
Долговечный акриловый состав  
Устойчивость к пятнам  
Чистится мыльной водой  
Колеруется в более чем 1800 оттенков  
Отличная эластичность  
Экологически чистая (не содержит свинец)

#### Ограничения

Не рекомендуется красить, при температуре поверхности ниже +2°C и выше +30°C или если такая температура продержится в течение 24 часов. Берегите краску от замерзания. Не рекомендуется для покраски пола.

За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу!!!

#### Информация о базах и колеровке краски

С пигментами **PITTSBURGH®** Paints Custom и при помощи компьютерной программы „**THE VOICE OF COLOR®**“ колеруются более чем в **1800** оттенков

Базы:

89-6 Белая или база для колеровки светлых оттенков.  
89-150 База для колеровки оттенков средней интенсивности.  
89-200 База для колеровки темных оттенков.  
89-300 База для колеровки очень темных, ярких оттенков.



#### Данные о продукте

**Глянцевитость:**

**Матовая** (яичная скорлупа) - от 3 до 7 (по 60° шкале глянецвистости).

**ИВ\*:** Не превышает (1.04 lbs./галл.) 125.00г/л.

**Расход материала:** 37-46 м<sup>2</sup> /3,78 л.

**Замечание:** в расходе не учтены потери при разливе, неровностях и других дефектах поверхности.

*Укрывистость может меняться в зависимости от степени разбавления краски и качества нанесения грунтовки.*

**Вес 1 галлона\*:** 5,1 кг. +/- 91 г.

**Содержание сухого вещества по объему\*:** 37% +/- 2%.

**Содержание сухого вещества по весу\*:** 52% +/- 2%.

**Перемешивание:** малярным миксером (медленно), лопаткой.

**Чистка\*:** мыльной водой.

\*Предъявлены данные базы 89-6.

#### Время высыхания:

Пыль не липнет:	после 30 минут.
Перестаёт быть липкой:	после 1 часа.
Перекрашивать:	после 4 часов.
Чистить:	после 30 дней.

*Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха*

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
№ 77.01.16.231.П.079593.12.06 действительно до  
04.12.2011г.



**Выгоднее красить качественно**

[www.valkor.ru](http://www.valkor.ru)



Архитектурная краска

100 % Акриловая Матовая (яичная скорлупа) Краска  
Для Внутренних Работ Класса Премиум**Подготовка поверхности**

Поверхность перед покраской должна быть чистой и сухой. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами.

**Неокрашенные деревянные поверхности (новые):** шлифуются до требуемой гладкости. Сучки и другие смолистые места промываются ацетоном и после высыхания наносится грунтовка 17-921.

**Окрашенная, деревянная поверхность:** Соскоблите старую краску шпателем. Глянцевые участки дополнительно обработайте наждачной бумагой. Применяйте грунтовки 77-109, 17-921, 77-102.

**Шпаклеванная поверхность:** Применяйте грунтовки 6-4, 4-603, 6-808, 17-921.

Если на поверхности видны жировые, щелочные, пигментные и другие пятна используйте блокирующий грунтовочный состав 17-921.

**Неокрашенная штукатурка, кирпичная кладка, бетон:** Новую штукатурку рекомендуется грунтовать и красить спустя 30 дней. Рекомендуемые грунтовки 6-4, 4-603, 6-808, 17-921.

При подготовке площади особенное внимание уделите плоскостям, которые ранее были окрашены известняковыми и меловыми красками. Получить наилучший результат при окрашивании, можно полностью очистив поверхность от такого типа краски.

**Металлические поверхности:** Металлической щеткой удалите рыхлую ржавчину, обезжирьте поверхность и тщательно нанесите грунтовку по металлу 6-208, 6-212 или 90-712.

**Рекомендуемые грунтовки**

Алюминий	6-204,90-712
Желтая медь	6-204,90-712
Бетон, кирпичная кладка	6-7, 6-12
Медь	6-204,90-712
Железо	6-208,6-212,6-204
Гальванизированная сталь	6-209, 90-712
Гипсокартон	6-4, 17-921, 4-603
Штукатурка	6-4,4-603, 6-808
Деревянные поверхности	77-109,17-921,4-603

**Способы нанесения краски**

**Малярный инструмент:** Пользуйтесь кисточками и валиками высшего качества или распылителем. При необходимости нанесите второй слой краски.

**Безвоздушный распылитель:** Давление 2000 psi, наконечник 0,015 - 0,021 mm.

**Кисточка:** Полиэстер / нейлон.

**Валик:** Длина ворса 0,5 - 0,95 см (3/16" – 3/8").

**Разбавление:** Если требуется, разводите водой 118 мл. на 1 галлон (3,78л.) краски.

**Упаковка:** Галлон - 3,78 л. / 5,1 кг.  
Кварта - 0,946 л. / 1.27 кг.

**Внимание!**

Перед началом работы хорошо перемешайте краску. Остерегайтесь сквозняков. Добиваясь желаемой толщины слоя покрытия, руководствуйтесь рекомендованным расходом. При нанесении на ранее окрашенную поверхность, старая краска должна хорошо держаться.

Помните, что качество подготовки поверхности влияет на результат покраски!!!

**Поставщик:****“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”**Тел. ( 495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: [info@valkor.ru](mailto:info@valkor.ru)

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

[www.valkor.ru](http://www.valkor.ru)